TEKNOTOP 2981-11

Finitura intermedia ad immersione



TEKNOTOP 2981-11 è una vernice industriale diluibile in acqua, indicata come mano di fondo e di finitura per il legno in ambienti esterni, nonché per elementi di arredo da balcone e da giardino.

TEKNOTOP 2981-11 contiene filtri UV di alta qualità per prolungarne la durata.



DATI TECNICI

Campi d'applicazione	Elementi per balconi, mobili da giardino
Contenuto solido	Ca. 35 peso-%
Viscosità	Ca. 13 s in DIN Cup 4 mm a 20°C.
Composti Organici Volatili (VOC)	Ca. 51 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Il valore di COV indicato è il valore medio relativo ai prodotti fabbricati in fabbrica e può quindi variare a seconda delle varianti di prodotto trattate nella presente scheda tecnica.
Resa teoretica	Ca. 10 m^2/l
Colori	Toscana.
Sistema di tinteggiatura	Teknocolor
Lucentezza (60°)	Satinato
Diluizione	Il prodotto viene fornito pronto all'uso.
Conservazione	Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. Durata di conservazione delle confezioni non aperte: vedere la data di scadenza riportata sull'etichetta. Deve essere conservato in un contenitore ermetico.
Confezioni	Disponibile in diversi litraggi

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione della superficie	Il legno deve essere privo di polvere e sporco. L'umidità del legno deve essere pari a circa il 13% al momento della lavorazione, senza tuttavia superare il 15%. Per i substrati in legno che non soddisfano la classe di durabilità 3 secondo la norma EN 350:2016, è necessario un pretrattamento. Teknos dispone di una gamma di prodotti per la protezione del legno che soddisfano i requisiti della norma EN 599-1. Si prega di contattare Teknos per ulteriori informazioni.
Applicazione	Immersione

Aggiustamenti	A causa dell'evaporazione, è spesso necessario reintegrare con acqua la sostanza secca del liquido.
Condizioni di lavoro	Mescolare bene prima dell'uso. Temperatura ambiente e del prodotto ottimale: +18°C - +22°C. Umidità relativa ottimale: ca. 50%. Spessore dello strato: Ca. 100 µm umido.
Essiccazione	+20°C / 50% RH
- Asciutto al tatto	1-2 ore
- carteggiabile	2-3 ore
- completamente asciutto	24 ore Con l'essiccazione forzata in appositi forni è possibile ridurre i tempi di essiccazione. I tempi di essiccazione possono variare a seconda del tipo di legno, della temperatura, dell'umidità dell'aria, del ricambio d'aria e dello spessore dello strato.
Sistema di rivestimento	TEKNOTOP 2981-11 fa parte di un sistema di rivestimento in cui lo spessore dello strato secco dovrebbe essere > 60 µm. I componenti con rivestimento intermedio devono sempre essere sottoposti a una mano finale prima dell'esposizione agli agenti atmosferici.
Pulizia	Acqua.

MISURE DI PROTEZIONE

Misure di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica hanno carattere indicativo e si basano su prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tali informazioni non sono vincolanti e Teknos non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro al di fuori del nostro controllo. Pertanto, gli acquirenti e gli utenti non sono esonerati dall'obbligo di verificare l'idoneità dei nostri prodotti a scopi e condizioni di lavoro specifici nell'ambito delle effettive condizioni operative. La nostra responsabilità è limitata ai danni causati direttamente da difetti dei prodotti forniti da Teknos. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso professionale. Ciò presuppone che l'utente disponga di conoscenze sufficienti per un corretto utilizzo, sia dal punto di vista tecnico e professionale che in relazione ai requisiti di salute, sicurezza e ambiente. Le versioni aggiornate delle schede tecniche e delle schede di sicurezza di Teknos sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com. Tutti i marchi commerciali citati nel presente documento sono di proprietà esclusiva del Gruppo Teknos o delle sue società affiliate.