

# SCHEDA TECNICA

## FONDO ISOLANTE SPECIALE

art. n° 0811

### CARATTERISTICHE

Fondo isolante bianco, a solvente composto di materie prime naturali. Isola da macchie d'acqua, nicotina, grassi e parzialmente da altre macchie o sporco su muri e pareti evitando così che si ripresentino sulle nuove pitture.

### SOSTANZE COMPONENTI

Gesso, idrocarburi alifatici, tallio di grasso d'olio esther, talco, ossido di titanio, estere di glicerina e resina colofonia, quellton, cobalto-, zirconio-, essiccante ottoato di cobalto, evitazione pellicola butano onoxim

### PASSI DI LAVORO

#### 1. Pretrattamento

Il fondo deve essere pulito, senza polvere e asciutto. I fondi sabbiosi devono essere spolverati in modo approfondito. Gli intonaci nuovi sono da controllare in maniera tale che non ci siano strati di sedimentazione e pretattare in modo conforme. I fondi molto assorbenti, sono da impregnare prima con fondo fissativo 0810 e lasciar asciugare per 24 ore.

#### 2. Lavorazione

Mescolare bene il fondo fissativo. La lavorazione può avvenire a pennello, rullo o spruzzo e a seconda dell'esigenza può essere diluito con il diluente 0500. Su parti interessate da macchie applicare in maniera abbondante il prodotto anche oltre il loro confine. Successivamente all'applicazione del prodotto su queste parti interessate può ripresentarsi qualche lieve forma di alone. Qualora vi fossero delle macchie ostinate o manifestazioni non uniformi applicare una seconda mano. Non lavorare sotto i 12°. Prima della lavorazione con la pittura finale il fondo fissativo è da carteggiare (rende lievemente più ruvido) con una grana 180 ed eliminare successivamente la polvere. Importante: per un ottimale lavorazione ed essiccazione del prodotto arieggiare accuratamente l'ambiente! Effettuare una prova prima dell'applicazione!

#### 3. Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con diluente 0500. Il diluente può essere riusato, se viene decantato bene dopo un periodo di pausa.

### ESSICCAZIONE

Asciutto, carteggiabile e riverniciabile dopo 16-24 ore (20°/55% relativa umidità dell'aria).

### CONSUMO/RESA PER MANO

100-150ml/m<sup>2</sup> oppure 8-10 m<sup>2</sup>/lt per fissativo diluito. Dipende dall'assorbimento del fondo

## **IMMAGAZZINAGGIO**

Al fresco, senza gelo, asciutto e ben chiuso. Si può creare una pellicola. Prima del uso togliere questa, eventualmente setacciare il prodotto.

## **CONFEZIONI:**

0,75 lt / 2,5 lt latte in metallo

## **INDICAZIONE DI SICUREZZA**

**Attenzione!** Materiale di lavoro bagnato con il prodotto come per esempio stracci, spugne, vestiti, polvere, devono essere conservati ermeticamente in contenitori metallici, oppure devono essere annaffiate e lasciar essiccare su un fondo non combustibile (**pericolo di autocombustione!**) Il prodotto stesso non è infiammabile. Tenere lontano dalla portata di bambini. Non ispirare vapore/Aerosol. Usare solo in locali ben arieggiati. Contiene ottoato di cobalto e butano onoxim Può creare reazioni allergiche. A causa delle materie prime naturali, può apparire un odore tipico.

## **INDICAZIONE DI SMALTIMENTO**

Piccole quantità di prodotto e materiale di lavoro bagnato, dopo essiccamento possono essere buttate via con i rifiuti domestici. Rimanenze liquidi grandi del prodotto e contenitori vuoti e puliti devono essere eliminati seguendo i disposizioni di legge locali!

GISCODE: M-LL 05

CHIAVE DI SMALTIMENTO: 08 01 11

LE INDICAZIONI della scheda tecnica sono da osservare. Se non si può attenere, consultare prima il reparto tecnico d'applicazione BIOFA/JOTA. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.
--

BIOFA prodotti naturali W. Hahn Srl  
Via Dobel 22 73078 Boll – Germania  
internet: [www.biofa.de](http://www.biofa.de)  
Tel. 0471/20 26 33 07164-9405-0  
Fax: 07164-9405-96

allo stato attuale del 01.03.2006  
pag. 1 di 1, art. n° 0811