

SCHEDA TECNICA

BIOFA CERA DURA con solvente

art. n° 2060

CARATTERISTICHE

BIOFA cera dura è una protezione e cura per superfici in legno, sughero, linoleum, pietra, etc. all' interno. È facile da trattare, incolore, respinge l'acqua, traspirante e ha un odore piacevole dolce. La superficie è satinata e antistatica.

È adatta per tutti i legni non trattati lisci, oppure legni duri e morbidi pretrattati con cere, mordenti e oli. Adatto soprattutto per pavimenti, mobili, interni, giocatoli, d'antiquariato, etc. Non adatto per stanze umide e in campi con spruzzi di acqua.

SOSTANZE COMPONENTI

Idrocarburi alifatici, cera d'api, cera di carnauba, cera di paraffina, citral.

PASSI DI LAVORO:

1. Pretrattamento

Il fondo deve essere carteggiato in modo fino, asciutto (umidità del legno max. 14%) e pulito. Eventualmente pulirlo con diluente BIOFA 0500. Fondi molto assorbenti trattare prima con il fondo duro 3755. (fare una carteggiata intermedia).

2. Lavorazione

BIOFA cera dura è pronta all'uso. Applicarlo in modo molto sottile e uniforme con uno straccio senza pellicchi oppure macchina, evitare di fare strisce e lucidarlo. Dopo 3-6 ore pulirlo di nuovo a mano oppure con una macchina. Su superfici più reclamate applicare una seconda mano di cera.

Importante! Fare prima delle prove! Durante la lavorazione ed essiccazione del prodotto è da arieggiare bene l'ambiente!

3. Pulizia degli attrezzi.

Subito dopo l'uso con diluente Biofa 0500.

4. Pulizia e cura della superficie

Pulizia a secco con una scopa morbida, straccio, scopa a frange oppure spazzola di aspirapolvere. Per la pulizia umida tipo nebbia, usare detergente neutrale ph in acqua tiepida. Consigliamo detergente universale NACASA 4010. Per pavimenti vedi manuale separato!

ESSICCAZIONE

Asciutto dopo 3-6, lucidabile e leggermente caricabile (20°C / 50-55% tel. Umidità aria). Completamente caricabile dopo 24 ore.

CONSUMO/RESA A MANO

Legno grezzo: 25-35 g/m² oppure 30-40 m²/lt

Legno impregnato: 15-20g/m² oppure 50-70 m²/lt

Macchina per la cera: 8-10 g/m² oppure 100-125m²/lt

IMMAGAZZINAGGIO

Al fresco, asciutto e ben chiuso.

CONFEZIONI

0,2 lt / 1 lt / 2,5 lt contenitori in lamiera

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori portata di bambini. Non ispirare vapore/aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Usare solo in locali ben arieggiati. Contiene citral. Può provocare reazioni allergiche. Durante la lavorazione, proteggere la pelle!

SMALTIMENTO

Quantità alta di residui liquidi del prodotto sono da smaltire secondo la legge locale. Piccole quantità di prodotto e materiale di lavoro bagnato, dopo essiccamento possono essere buttate via con i rifiuti domestici. Confezioni che non si lasciano pulire sono da trattare come il prodotto stesso. Latte vuote e pulite sono da smaltire rispettando le norme legali locali.

GISCODE: Ö 60

CHIAVE DI SMALTIMENTO: 08 01 11

LE INDICAZIONI della scheda tecnica sono da osservare. Se non si può attenere, consultare prima il reparto tecnico d'applicazione BIOFA/JOTA. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.

BIOFA prodotti naturali W. Hahn Srl
Via Dobel 22 73078 Boll – Germania
internet: www.biofa.de
Tel. 0471/20 26 33 07164-9405-0
Fax: 07164-9405-96

allo stato attuale del 01.03.2006
pag. 1 di 1, art. n° 2060