



Codice prodotto:	<b>330145</b>
Nome prodotto:	<b>BONDEX PREMIUM</b>
Consigliato per:	Tutti i tipi di legno, all'interno ed esterno
Confezioni disponibili:	0.75 L- 2.50 L



<i>Fuori polvere dopo circa 1 ora</i>	<i>Riverniciabile dopo circa 12 ore</i>	<i>Resa: circa 10mq/l</i>	<i>Traspirante, lascia uscire l'umidità</i>	<i>Sicuro per giocattoli dopo l'essiccazione della mano applicato.</i>	<i>Altissima copertura – ideale per un cambio di tinta estremo</i>
---------------------------------------	---	---------------------------	---	--	--

## 1. Descrizione del prodotto

1.1	<b>Tipo prodotto:</b>	Vernice legno coprente.
1.2	<b>Produttore</b>	Dyrup A/S Gladsaxevej 300 2860 Søborg Danimarca Telefono: +45 39 57 93 00 <a href="http://www.dyrup.com">www.dyrup.com</a>
1.3	<b>Impiego:</b>	Tutti i legni interni ed esterni.
1.4	<b>Caratteristiche:</b>	<b>Il prodotto a base d'acqua forma uno strato coprente, resistente ed elastico su tutti i legni d'interno ed esterno. Adatto anche per un'applicazione su alluminio pretrattato, su pezzi d'acciaio zincato e pretrattato, come anche su pezzi in plastica di PVC duro. Protezione a lungo termine contro la penetrazione dell'acqua.</b>
1.5	<b>Gamma di colori:</b>	• 000 Nero carbone • 200 Grigio chiaro • 300 Giallo sole • 400 Azzurro Italia • 500 Verde muschio • 700 Rosso fuoco • 800 Bianco RAL 9010 • Base 10 • Base 20 • Base 30 • Le basi possono essere colorate fino ad un massimo di 6% di pasta colorante universale).
1.6	<b>Forma di fornitura:</b>	Pronto all'uso.
1.7	<b>Verbal di prove /Certificati:</b>	Testato secondo DIN/EN 71, articolo 3. Sicuro per giocattoli dopo l'essiccazione della mano applicata.

## 2. Composizione

2.1	<b>Legante:</b>	100% acrilato
2.2	<b>Solventi:</b>	Acqua.

2.3	<b>Contenuto solido:</b>	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 50 g/l di COV.
-----	--------------------------	--

2.4	<b>Pigmenti:</b>	Pigmenti organici e inorganici.
-----	------------------	---------------------------------

2.5	<b>Ingredienti attivi:</b>	Nessuno.
-----	----------------------------	----------

2.6	<b>Additivi:</b>	N.D.
-----	------------------	------

### 3. Scheda tecnica

3.1	<b>Peso specifico:</b>	1.2 kg/l circa
-----	------------------------	----------------

3.2	<b>Viscosità:</b>	5565 Emila 1 circa.
-----	-------------------	---------------------

3.3	<b>Punto di infiammabilità:</b>	N.D.
-----	---------------------------------	------

3.4	<b>Aspetto:</b>	Satinato.
-----	-----------------	-----------

3.5	<b>Residuo secco:</b>	3146% in peso circa.
-----	-----------------------	----------------------

3.6	<b>Odore:</b>	<b>Quasi inodore dopo l'essiccazione.</b>
-----	---------------	---

3.7	<b>Resa:</b>	810 m <sup>2</sup> /l, a seconda del tipo di legno ed assorbimento del fondo. Applicazione minima circa 110 ml/m <sup>2</sup> .
-----	--------------	--

3.8	<b>Essiccazione:</b>	Fuori polvere: dopo ca. 1 ora circa. Riverniciabile: dopo ca. 12 ore. Essiccazione completa: dopo circa 48 ore: attendere 48 ore prima di chiudere i telai delle finestre trattate (a 23°C e una umidità d'aria standard del 60%).
-----	----------------------	---

3.9	<b>Resistenza alle intemperie:</b>	idrorepellente.
-----	------------------------------------	-----------------

3.10	<b>Resistenza agli alcali:</b>	N.D.
------	--------------------------------	------

3.11	<b>Effettobiocida:</b>	N.D.
------	------------------------	------

3.12	<b>Diluizione:</b>	Non diluire.
------	--------------------	--------------

3.13	<b>Conservazione:</b>	Conservare al riparo dal gelo.
------	-----------------------	--------------------------------

3.14	<b>Durata a magazzino:</b>	5 anni in contenitori originali chiusi.
------	----------------------------	---

**4. Preparazione della superficie:**

4.1 **Indicazioni generali:** Mescolare bene prima dell'uso.

4.2 **Superficie:** La superficie deve essere pulita, asciutta ed uniforme.

4.3 **Umidità:** Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e quando l'umidità relativa d'aria è superiore all'80% (valori intesi come medie)

**5. Trattamento**

5.1 **Metodo di applicazione:** Applicare con un pennello, a spruzzo o con rullo.

5.2 **Trattamento preliminare:** Legno esterno: Legni grezzi di conifera: 1 mano di fondo (BONDEX Preserve) e 23 mani di BONDEX Premium. Legno duro: 2-3 mani di BONDEX Premium. Legno interno: 23 mani di BONDEX Premium Color (non è necessario il trattamento con il fondo).  
Su quercia e cedro rosso in tonalità chiare, raccomandiamo un trattamento preliminare con fondo per Legno BONDEX PRESERVE. Il legno di conifera naturale per esterni va trattato prima con fondo per legno BONDEX PRESERVE. Non è necessario pretrattare il legno di latifoglie.

5.3 **Trattamento:** 23 mani di BONDEX Premium Colour.

5.4 **Rinnovo di legno precedentemente trattato:** Carteggiare le superfici molto usurate fino al legno nudo. Eliminare olio, grasso e screpolature. Applicare 1-2 mani di BONDEX Premium Colour.

5.5 **Pulizia degli attrezzi:** Pulire gli attrezzi immediatamente con acqua e sapone.

**6. Norme di sicurezza**

6.1 **Indicazioni generali** Rispettare le norme generali di sicurezza nell'uso di pitture e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza del prodotto.

6.2 **Istruzioni di sicurezza:**

- Mescolare bene prima dell'uso.
- Usare solo in ambiente ben arieggiato
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Dopo l'uso sigillare bene il contenitore e capovolgere brevemente.
- Conservare in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.
- Dopo l'apertura del contenitore, il prodotto ha una durata limitata.
- Non inalare spruzzi
- In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente bene con acqua

## 7. Smaltimento

- 7.1 **Smaltimento:** Non svuotare nelle fognature, né rilasciare nell'ambiente. I residui di prodotto non devono essere smaltiti nelle fognature, nelle acque né nel terreno. Il contenitore vuoto può essere riciclato (verificare con il punto per lo smaltimento locale o con le autorità locali).

*Lo scopo dei presenti Dati Tecnici consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni per l'impiego sono fornite solo a titolo informativo e non possono mai prevalere su raccomandazioni specifiche che tengano conto della natura e delle condizioni di un sito specifico, né comportano alcuna responsabilità da parte di DYRUP. Prima di qualsiasi applicazione del prodotto il cliente verifichi che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente che tenga in considerazione nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti dei Dati Tecnici relativi a questo prodotto.*