

	Codice prodotto:	420127
	Nome prodotto:	BONDEX FLOOR
	Consigliato per:	Pavimenti ed altri elementi d'arredo in legno o sughero all'interno.
	Confezioni disponibili:	0,75 L - 2.50 L



<i>Applicazione a pennello o a rullo</i>	<i>Fuori polvere Dopo ca. 30 minuti</i>	<i>Ad acqua</i>	<i>Resistente all'usura</i>	<i>Respinge lo sporco e resiste all'abrasione</i>
--	---	-----------------	-----------------------------	---

1. Descrizione del prodotto

1.1	Tipo prodotto:	Vernice per parquet incolore all'acqua (acrilico-poliuretano).
1.2	Produttore	Dyrup A/S – Gladsaxevej 300 – 2860 Søborg - Danimarca • Telefono: + 45 39 57 93 00 • www.dyrup.com
1.3	Impiego:	Per uso all' interno su parquet e altri tipi di pavimenti in legno o sughero. Per pavimenti esposti ad elevata usura come nei salotti, scale, soggiorni ecc..
1.4	Caratteristiche:	Indicata per una resistenza forte contro l'usura e detergenti. Rapida essiccazione. Facile d'applicare. Resistente ai comuni detergenti.
1.5	Grado di brillantezza	• 020 Opaco • 050 Satinato • 090 Lucido
1.6	Forma di fornitura:	Pronto all'uso
1.7	Verbali di prove /Certificati:	Der Blaue engel

2. Composizione

2.1	Legante:	Acrilico-poliuretano.
2.2	Solventi:	Acqua.

2.3	Contenuto solido:	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 70 g/l di COV:
-----	--------------------------	--

2.4	Pigmenti:	N.D.
-----	------------------	------

2.5	Ingredienti attivi:	N.D.
-----	----------------------------	------

2.6	Additivi:	N.D.
-----	------------------	------

3. Scheda tecnica

3.1	Peso specifico:	1.0 kg/l circa
-----	------------------------	----------------

3.2	Viscosità:	40-45 s/Coppa DIN 4 mm/20°C.
-----	-------------------	------------------------------

3.3	Punto di infiammabilità	N.D.
-----	--------------------------------	------

3.4	Aspetto:	Circa: Brillantezza 20, 50 e 90 ad un angolo di 60°
-----	-----------------	---

3.5	Residuo secco:	31 % in peso circa.
-----	-----------------------	---------------------

3.6	Odore	Povero d'odore
-----	--------------	----------------

3.7	Copertura:	10-12 m ² /l, a seconda del tipo di legno e dall'assorbimento del fondo.
-----	-------------------	---

3.8	Essiccazione:	fuori polvere: 30 minuti circa. Riverniciabile: 4 ore circa. In profondità: dopo circa 24 ore Indurimento completo: 1 settimana (misurata a 23 °C e con umidità d'aria standard del 60%).
-----	----------------------	--

3.9	Resistenza alle intemperie	Non rilevante.
-----	-----------------------------------	----------------

3.10	Resistenza agli alcali:	N.D.
------	--------------------------------	------

3.11	Effetto biocida:	Nessuno.
------	-------------------------	----------

3.12	Diluizione:	Non diluire.
------	--------------------	--------------

3.13	Conservazione:	Conservare al riparo dal gelo.
------	-----------------------	--------------------------------

3.14 **Durata a magazzino:** 3 anni in contenitori originali chiusi

4. Preparazione della superficie:

4.1 **Indicazioni generali:** Mescolare bene prima dell'uso.

4.2 **Superficie:** La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.

4.3 **Umidità:** Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e quando l'umidità d'aria relativa è superiore all'80% (valori intesi come medie giornaliere).

5. Trattamento

5.1 **Metodo di applicazione:** Applicare con un pennello o rullo.

5.2 **Trattamento preliminare** Pavimenti trattati a cera: Piallare. Superfici già trattate: carteggiare la superficie. Rimuovere i residui di sapone e calcare. La superficie deve essere priva di olio, grasso, sporco e polvere.

5.3 **Trattamento:** 1-2 mani di *BONDEX Floor*.

5.4 **Rinnovo di legno precedentemente trattato** Carteggiare e fino al legno grezzo per eliminare vecchie strati di vernici o cera . Eliminare olio, grasso e polvere.

5.5 **Pulizia degli attrezzi:** Pulire gli attrezzi immediatamente con acqua e sapone.

6. Norme di sicurezza

6.1 **Indicazioni generali** Sugeriamo di eseguire una piccola prova prima di applicarlo su una superficie trattata. La prima settimana prestare attenzione alla superficie appena verniciata ed evitare pulizie con acqua.

6.2 **Istruzioni di sicurezza:** Rispettare le norme generali di sicurezza comunemente nell'uso di pitture e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza del prodotto.

7. Smaltimento

7.1	Smaltimento:	Non svuotare nelle fognature né disperde nell'ambiente. I residui di prodotto non devono essere smaltiti nelle fognature, nelle acque né nel terreno. Il contenitore vuoto può essere riciclato (verificare con il punto di smaltimento locale o con le autorità locali).
-----	---------------------	---

Lo scopo dei presenti Dati Tecnici consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni per l'impiego sono fornite solo a titolo informativo e non possono mai prevalere su raccomandazioni specifiche che tengano conto della natura e delle condizioni di un sito specifico, né comportano alcuna responsabilità da parte di DYRUP. Prima di qualsiasi applicazione del prodotto il cliente verifichi che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente che tenga in considerazione nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti dei Dati Tecnici relativi a questo prodotto.