

## BONDEX ABBEIZER

- Entfernt alte Farben, Lacke und Lasuren von Holzoberflächen.
- Voraussetzung für die Aufbereitung von Möbelstücken & Innentüren.

### 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX ABBEIZER
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Abbeizpaste
1.4	Anwendung	Innen und Aussen. Gelartiger Abbeizer zur Entfernung von vielen Farben - Lack- und Lasurbeschichtungen auf Basis Acrylat oder Alkydharz. Bei Farben mit einem geringen Bindemittelanteil kann es zu Ablöseproblemen kommen.
1.5	Produktwirkung	Entfernt Farben, Lacke, Lasuren und Klebstoffe auf Holz.
1.6	Farbton	Farblos – trübe
1.7	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.8	Verpackung	0,5 Liter
1.9	Registriernummer-UBA	-

### 2. Zusammensetzung

2.1	Lösemittel	Naptha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere.
2.2	Zusatzstoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt.

## BONDEX ABBEIZER

### 3. Technische Daten

- |     |                |  |
|-----|----------------|--|
| 3.1 | Dichte         | < 1,0 g/ml   |
| 3.2 | Viskosität     | Gelartig   |
| 3.3 | Geruch         | Arttypisch.  |
| 3.4 | Verbrauch      | 1 Liter reicht für ca. 3 m <sup>2</sup> , abhängig vom Untergrund.   |
| 3.5 | Einwirkzeit    | Bondex Abbeizer satt auf die Holzoberfläche auftragen. Je nach Dicke und Anzahl der Altanstriche mind. 5 – 45 Minuten einwirken lassen. Wenn notwendig, Vorgang mit längerer Einwirkzeit wiederholen. Die optimale Wirksamkeit ist durch starke Kräuselung des zu lösenden Anstriches erkennbar. Probeauftrag durchführen. |
| 3.6 | Nachreinigung  | Holz:<br>Hart – und Tropenhölzer: Ausschließlich mit Universal-Verdünnung reinigen.<br>Andere Hölzer: Mit warmem Wasser abwaschen  |
| 3.7 | Trocknungszeit | Holz: Mindestens 24 Stunden ablüften lassen.<br>Holzfeuchte beachten vor einem Neuanstrich.  |
| 3.8 | Verdünnung     | Unverdünnt anwenden  |
| 3.9 | Lagerfähigkeit | In nicht angebrochenen Gebinden mind. 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.  |

### 4. Untergrund

- |     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| 4.1 | Untergrundart | Holz. |
|-----|---------------|-------|

## BONDEX ABBEIZER

- 4.2 Untergrundbeschaffenheit Metall- oder Kunststoffbeschläge, Dehnungsfugen bzw. Dichtungen entfernen oder abdecken.
- 4.3 Vorbehandlung Oberflächenverunreinigungen wie z.B. Schmutz vorher trocken abbürsten.
- 4.4 Holzfeuchtigkeit max. 18 %

### 5. Verarbeitung

- 5.1 Verarbeitungshinweise Vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80 %. Nicht auf PVC und Kunststoff einsetzen.
- 5.2 Auftragsverfahren Den Abbeizer gleichmäßig und satt, mit einem Pinsel (Naturborste) auf die Holzoberfläche auftragen. Gelöste Anstriche mit geeigneten Werkzeugen ( z. B. Spachtel, Messingdrahtbürste, Edelstahlwolle etc. ) entfernen.
- 5.3 Reinigung der Werkzeuge Mit warmem Wasser und Seife.

### 6. Sicherheitshinweise

Produkt-Code: M-AB 20  
Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft:  
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin,  
Tel. 030-30686-790.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem  
Sicherheitsdatenblatt.

### 7. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben.  
Abfallverzeichnisverordnung (AVV): 08 01 17.

## BONDEX ABBEIZER

### 8. Allgemeine Hinweise

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.  
Bondex Abbeizer nicht mit anderen Abbeizmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Abbeizer seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Abbeizer für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.