

	Product Code:	420127
	Product Name:	BONDEX FLOOR
	Empfohlen für:	Holzböden, Treppen, Handläufe, Kork im Innenbereich
	Gebindegrößen	2.50 L- 5.00 L



<i>Auftrag mit Pinsel oder Rolle</i>	<i>Staubtrocken in 30 Min.</i>	<i>Wasserbasis</i>	<i>Widerstandsfähig</i>	<i>Schmutz abweisend und abriebbeständig</i>
--------------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------	--

1. Produktbeschreibung

1.1 **Produkttyp:** Wasserbasierender Acryl-Polyurethan-Parkettlack


1.2 **Hersteller:** Dyrup A/S • Gladsaxevej 300 • 2860 Søborg • Dänemark
 • Tel.: + 45 39 57 93 00 • www.dyrup.com

1.3 **Anwendungsbereich:** Für Innenanwendung auf Parkett, Korkböden und Holz. Bei stark beanspruchten Böden wie in Dielen, Wohnzimmern, auf Treppen usw. empfehlen wir die Zugabe unseres Spezialhärters.

1.4 **Besondere Eigenschaft:** Robust und abriebbeständig. Schnell trocknend. Vergilbt nicht. Einfach anwendbar. Dieses Produkt kann bei Anwendung mit einem Härter äußerst robuste Eigenschaften erhalten. Ausgezeichnete Fließeigenschaften. Beständig gegen übliche

1.5 **Glanzgrad:** • 020 Matt • 050 Seidenglanz • 090 Hoch glänzend

1.6 **Lieferform:** Gebrauchsfertig

1.7 **Testberichte / Zertifikate:** Der Blaue Engel 

1. Zusammensetzung

2.1 **Bindemittel:** Acryl-Polyurethan

2.2 **Lösungsmittel:** Wasser

2.3 **VOC-Gehalt:** EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 70 g/l/ VOC

2.4 **Pigmente:** n/a

2.5	Aktive Wirkstoffe:	n/a
-----	---------------------------	-----

2.6	Additive:	n/a
-----	------------------	-----

Technische Daten

3.1	Spezifische Dichte:	ca. 1,0 kg/l
-----	----------------------------	--------------

3.2	Viskosität:	ca. 40-45 s/DIN Cup 4 mm/20 °C.
-----	--------------------	---------------------------------

3.3	Flammpunkt:	n/a
-----	--------------------	-----

3.4	Glanz:	ca.:Glanz20,50und90imWinkelvon60°
-----	---------------	-----------------------------------

3.5	Feststoffgehalt:	ca. 31 w/w%
-----	-------------------------	-------------

3.6	Geruch	Geruchsarm
-----	---------------	------------

3.7	Ergiebigkeit:	10-12 m ² /l je nach Holzart und Zustand des Untergrunds
-----	----------------------	---

3.8	Trocknungszeit:	<i>Staubtrocken:</i> nach ca. 30 Min. <i>Überstreichbar:</i> nach ca. 4 Std. <i>Durchgetrocknet:</i> Nach ca. 24 Std. <i>Vollständig ausgehärtet:</i> 1 Woche (gemessen bei 23 °C und Standardfeuchte (60%)).
-----	------------------------	---

3.9	Wetterbeständigkeit:	Nicht zutreffend
-----	-----------------------------	------------------

3.10	Alkalibeständigkeit:	n/a
------	-----------------------------	-----

3.11	Biozide Wirkung:	Keine
------	-------------------------	-------

3.12	Verdünnung:	Nicht verdünnen
------	--------------------	-----------------

3.13	Lagerung:	Frostfrei lagern
------	------------------	------------------

3.14	Lagerzeit:	3 Jahre in ungeöffneten Gebinden
------	-------------------	----------------------------------

1. Oberfläche & Vorbereitung

4.1	Allgemein:	<i>Vor Gebrauch gut umrühren. <u>Hinweis! Wenn das Produkt mit Härter vermischt ist, muss es innerhalb von acht Stunden verarbeitet werden!</u></i>
-----	-------------------	---

4.2	Substrat:	Die Oberfläche muss sauber, trocken und fest sein
4.3	Feuchte:	Nicht bei Temperaturen <5 °C bzw. > 80% relativer Feuchte (Tagesdurchschnittswerte) anwenden.
Auftrag		
5.1	Verarbeitung:	Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle.
5.2	Vorbehandlung:	<i>Gewachste Böden:</i> müssen abgehobelt werden. <i>Oberflächen mit Altanstrichen:</i> müssen matt angeschliffen und gereinigt werden. Seifen- und Leimreste müssen entfernt werden. Die Oberfläche muss frei von Öl, Fett, Schmutz und Staub sein.
5.3	Auftrag:	1-2 Schichten BONDEX Floor
5.4	Renovierung von bereits behandelten Böden:	Bereits lackierte oder gewachste Oberflächen bis auf das gesunde Holz abschleifen. Öl, Fett und Staub entfernen.
5.5	Werkzeugreinigung:	Sofortige Werkzeugreinigung mit Seife und Wasser

6. Sicherheitsvorkehrungen

6.1 **Allgemein** Vor dem Auftrag auf bereits vorbehandelten Oberflächen empfehlen wir einen Test. In der ersten Woche muss die frisch lackierte Oberfläche geschont und darf nicht mit Wasser gereinigt werden. BONDEX Floor ist bei der Verarbeitung trüb, wird aber bei Trocknung klar.

6.2 **Sicherheitshinweise:** Es müssen die allgemeinen Sicherheitsregeln für die Arbeit mit Farben und Lacken beachtet werden. Weitere Informationen enthält unser Material-Sicherheitsdatenblatt.

1. Entsorgung

7.1 **Entsorgung:** Nicht in die Kanalisation bzw. in die Umwelt einleiten. Produktreste dürfen nicht in Abflüsse, Gewässer oder das Erdreich gegossen werden. Das leere Gebinde ist recyclingfähig (fragen Sie bitte Ihre Abfallentsorgung bzw. Behörden vor Ort).

Dieses technische Datenblatt soll unseren Kunden Informationen zu den Eigenschaften und Merkmalen des Produkts geben. Die Informationen basieren auf Tests, die wir unter Gebrauchsbedingungen durchgeführt haben und die den geltenden Normen entsprechen. Unsere Gebrauchsempfehlungen sind nur Hinweise, die keinesfalls spezifische Empfehlungen zu Art und Umständen eines bestimmten Standorts ersetzen oder zur Haftung von DYPUR führen. Überprüfen Sie vor jeder Anwendung, ob dieses Dokument ergänzt bzw. durch eine neuere Ausgabe mit Berücksichtigung aktueller technischer Daten ersetzt wurde. Ersetzt alle bisherigen Ausgaben der technischen Datenblätter zu diesem Produkt, die hiermit ungültig werden.