HOLZLEIM WASSERFEST WF-D3

> **hohe Wasserfestigkeit D3**
> **vielseitig Einsetzbar**
> **hohe Endfestigkeit**

Produkteigenschaften

Lösungsmittelfreier, wasserfester PVA-Holzleim

Anwendung

Im Innenbereich und im Außenbereich vor Witterung geschützt, zur Flächen - und Fugenverleimung. Zum An-, Um- und Aufleimen im Kalt- und Warmpreßverfahren. Für Fußbodenheizung geeignet.

Produktdaten

Lieferform:

0,25 kg Fl	21 Karton á 30 Flaschen/157,5kg pro Pal.
0,75 kg Fl	30 Karton á 12 Flaschen/270 kg pro Pal.
0,80 kg Dose	35 Karton á 10 Dosen pro Palette
5,0 kg Eimer	70 Eimer pro Palette
25,0 kg Eimer	12 Eimer pro Palette

Technische Angaben

Verbrauch	je nach Anwendung
spezifisches Gewicht	1,10 g/cm³
Offenzeit	10 - 15 min
Endfestigkeit	nach ca. 72 Std
Wasserfestigkeit	D 3 nach EN 204
ideale Verarbeitungstemp.	+16°C bis +22°C

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:
Pinsel, Spachtel, Leimroller, Leimauftragsmaschinen, Druckpistole

Lagerung:
Nicht unter +5°C im dicht verschlossenen Gebinde ca. 12 Monate lagerfähig

Untergrund:
Der Untergrund muß trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein.

Geeignet
auf allen Holzarten und Holzwerkstoffen wie z.B. Preßspan-, Hartfaser- und Kunststoffplatten, Furniere, Pappe, Papier, Fertigparkett und Dielen. Auch bei erhöhter Feuchtigkeitsbelastung wie z.B. Badezimmer, Naßräume, usw.

Nicht geeignet
auf Metall

Verarbeitung:
Den Leim unverdünnt auf beide Werkstücke auftragen und aneinanderpressen.

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

Murexin AG: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401 DW 187
EMail: info@murexin.com, www.murexin.com