

Tecnica di colore e di mano di colore

Stucco pronto per l'uso Durapid HS 80

(Fertigspachtel DURAPID HS 80)

- > pronto per l'uso
- > hoforte potere riempitivo
- > di facile lavorazione



Dati del prodotto

Stucco bianco pronto per l'uso arricchito di sostanze pregiate per la lavorazione a mano in ambienti interni.

Applicazione

Per impiego in ambienti interni per riempire cavità, cricche e fughe, per stuccare superfici nonché per stuccature decorative nella zona di pareti e soffitti. Il prodotto può essere impiegato su tutti i sottofondi minerali comunemente usati in edilizia come opere murarie grezze, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare espanso, pannelli isolanti, intonaco a base di calce, gesso e cemento, stuccature di calce e gesso, pannelli in cartongesso e per costruzioni leggere.

Dati del prodotto

Disponibile in:

Secchio di plastica da 1,5 kg, 8 kg, 25 kg

Stoccaggio:

Il prodotto può essere conservato nella confezione originale sigillata, in un luogo asciutto, fresco e privo di tracce di gelo per almeno 12 mesi.

Tonalità di colore:

Bianco

Dati tecnici

Consumo:	circa 1,5 kg/m ² per 1 mm di strato
spessore massimo dello strato:	ca. 5 mm
Densità:	ca. 1,83
Granulometria massima:	0,2 mm

Tempo di asciugatura:	circa 4-6 ore a 20°C/55% di umidità relativa
Colore:	weiß

Lavorazione

Attrezzatura consigliata:

Spatola, spatola piatta, cazzuola. Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua.

Sottofondo:

Il sottofondo di posa deve essere asciutto, privo di tracce gelate, solido, resistente, di forma stabile. Deve essere pulito cioè privo di polvere, sporcizia, olio e grasso, agenti distaccanti e parti distaccate.

Trattamento preliminare:

Trattare i sottofondi friabili e assorbenti applicando una mano di fondo di fondo penetrante LF 14 di Murexin

Lavorazione:

Lo stucco pronto per l'uso Durapid HS 80 deve essere applicato a mano in modo uniforme utilizzando una spatola o cazzuola. In presenza di grosse asperità sono necessarie più fasi di lavoro. Trascorso un tempo di asciugatura (circa 4-6 ore per 1 mm di spessore dello strato a temperatura normale) è possibile carteggiare o levigare lievemente la superficie.

Per un sistema perfetto

Fondo penetrante Murexin LF 14 per il trattamento preliminare di sottofondi friabili e molto assorbenti.

50210-00/01 Stucco pronto per l'uso Durapid HS 80, Valido via: 1.1.2010, chs, Pagina 1

Tecnica di colore e di mano di colore

Importanti indicazioni

Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un'elevata umidità dell'aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature accelerano la presa e l'indurimento! Non aggiungere altri materiali!

Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia, misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L'utente non può prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con l'emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.