

HydRo

Möbellack 1K / 2K



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle • Beizen • Wachse • Lacke

Technische Information

- Charakteristik:** Farblose, wässrige Polyurethan/Acrylat-Dispersion. **HydRo Möbellack 1K / 2K** kann ein-komponentig oder nach Härterzugabe zweikomponentig verarbeitet werden. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet wer-den.
- Anwendungsbereich:** Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich. Auch für Treppen geeignet. **HydRo Möbellack 1K / 2K** zeichnet sich in Kombination mit **HydRo Härter** durch eine ausgezeichnete Transparenz und Füllkraft aus. Bei hell gebeizten, gerb-stoffhaltigen Hölzern wie z.B. Eiche empfehlen wir eine Grundierung mit **HydRo Möbel Iso-liergrund**, um einer Gerbstoffreaktion vorzubeugen.
- Untergrund:** Trockenes, sauberes, harzfreies Holz, und wenn gebeizt wurde, einwandfrei trockene und saubere Flächen.
- Härter-Komponente:** **HydRo Härter**
- Mischungsverhältnis:** 10 Teile Lack : 1 Teil Härter
- Topfzeit:** max. 4 Stunden bei 20°C/65% Luftfeuchtigkeit.
Achtung: Bei höheren Material- und Umgebungstemperaturen verkürzt sich die Topfzeit.
- Verarbeitung:** **HydRo Möbellack 1K / 2K** muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. Nach Zugabe des Härters muss das Lack-Härter-Gemisch 15 Minuten reifen, da es kurzfristig zu einem Viskositätsanstieg kommt.

Auftragsverfahren:	Airless	Airmix	Becherpistole
Spritzdruck:	60 - 80 bar	50 - 60 bar	----
Luftdruck:	----	1,5 - 2 bar	2,5 - 3,0 bar
Düsengröße:	0,22 - 0,33 mm	0,22 - 0,33 mm	1,7 – 1,9 mm
Verarbeitungs- viskosität:	ca. 35 s/4 mm	ca. 35 s/4 mm	ca. 25 s/4 mm

Je nach verwendetem Spritzgerät sind Abweichungen bezüglich Spritzdruck, Luftdruck und Düsengröße möglich.

Die Verarbeitungstemperatur sollte +15 °C nicht unterschreiten; dies gilt auch für das Trägermaterial, da sonst eine ausreichende Filmbildung nicht mehr gewährleistet werden kann.

- Verdünnung:** **HydRo Möbellack 1K / 2K** ist verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf kann nach der Härterzugabe mit ca. 5% Wasser verdünnt werden.
- Ergiebigkeit:** Auftragsmenge: ca. 120 ml/qm
ca. 8 qm/l je Schicht in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung.

Bitte wenden !

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

HydRo Möbellack 1K / 2K



Öle • Beizen • Wachse • Lacke

Technische Information

- Trockenzeit:** Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20 °C/65 % RF):
- Griffest nach 45 Minuten.
- Schleifbar und überlackierbar nach 2 - 2,5 Stunden.
- Glanzgrad:** 34 = seidenmatt, 4 = halbmatt, 45 = matt, 5 = tiefmatt
- Grundierung und Überzüge:** **HydRo Möbellack 1K / 2K** wird sowohl als Grundierung und als Decklack verwendet. Bei höherer Beanspruchung empfehlen wir einen dreimaligen Aufbau mit **HydRo Möbellack 1K / 2K**.
- Gerätereinigung:** Arbeitsgeräte sofort nach der Benutzung mit Wasser gut auswaschen. Angetrocknete Lackreste lassen sich mit **Waschlöser Nr. 52** entfernen.
- Lagerfähigkeit:** Im original-verschlossenen Gebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.
HydRo Möbellack 1K-2K kühl, aber nicht unter +6° C lagern und transportieren. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Bei zu großem Luftraum im Gebinde in kleineres Gefäß umfüllen (wegen Rostgefahr keine Blechgebände verwenden).
- Besondere Hinweise:** Auch wenn die mit **HydRo Möbellack 1K / 2K** lackierten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von 5 - 7 Tagen (20° C/65 % RF) erreicht.
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 01/11

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit