PENTO FLUID SILVERWOOD 2125

Descrizione

Descrizione del prodotto		Trattamento per facciate in legno poroso, diluibile all'acqua con effetto di pre-ingrigimento. Ottima penetrazione. PENTO FLUID SILVERWOOD riduce il rigonfiamento e il ritiro del legno e offre un'eccellente protezione dall'umidità.
Materia prima di base/ Base con agenti leganti / Sostanza attiva		Resine acriliche e alchidiche
Campo di applicazione		Facciate in legno di abete rosso, abete bianco, larice, abete di Douglas.
Tonalità		**PENTO FLUID SILVERWOOD 2125-20 PREMIUM GREY COLLECTION** 9 tonalità standard: GRIGIO CALCESTRUZZO, GRIGIO SABBIA, GRIGIO ARDESIA, GRIGIO ARGENTO, GRIGIO PIETRA, MARRONE BASALTO, MARRONE LIME, MARRONE CARBONIO, MARRONE TONO **PENTO FLUID TREND 2125-20 FOGGY FOREST** 7 tonalità standard: IGAPO, JUNGLE, MANGROVE, MONSOON, SELVA, SWAMP, TAIGA
Brillantezza		20
Imballaggio	Vernice	1 L, 5 L, 20 L

Dati tecnici

Dati tecnici	Prodotto	
Scheda tecnica di sicurezza	212500	
Densità (20ºC)	1.021	g/cm³
Contenuto solido	44	± 1 % in peso
Contenuto di solventi organici	1	± 1 % in peso
Contenuto COV (UE)	39	g/L
Durata di conservazione a 20 °C in confezioni originali perfettamente sigillate	12 mesi	
Resa teorica	100-150 g/m²	
I dati si riferiscono a: GRIGIO ARGENTO.Dati tecnici possono variare in caso di tonalità e grado di brillantezza differenti		

Dati di sicurezza

Rispettare le seguenti schede tecniche di sicurezza, nonché le istruzioni riportate in etichetta.	
Prodotto	212500 - PENTO FLUID SILVERWOOD 2125

Consigli di applicazione

Superfici in legno, piallate/lucidate:

Prodotto		Scheda	Quantità da applicare / Spessore dello strato
Sopraverniciatura:	PENTO FLUID SILVERWOOD	2125	1-2x 100 g/m²

Superfici in legno, tagliate:

Prodotto		Scheda	Quantità da applicare / Spessore dello strato
Sovraverniciatura	PENTO FLUID SILVERWOOD	2125	1-2x 120-150 g/m²

Richiedere ulteriori consigli al nostro reparto Tecniche di applicazione.

Pretrattamento

	Fondo	Tutti i fondi devono essere perfettamente puliti, asciugati e privi di grasso e olio.
	Umidità del legno:	max. 15 %

Lavorazione

	Misure precauzionali	Raccomandiamo di indossare i dispositivi di protezione personali, qualora non fosse imposto per legge. CH: rispettare le misure in materia di igiene sul lavoro e dispositivi tecnici definite dalla SUVA.
	Rimescolamento	Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
	Diluizione	A seconda delle esigenze 5-20% con acqua o 5-8% SPEZIALVERDÜNNER 1020-98 (rivestimento Vakuumat)
	Applicazione a pennello	Sì
	Applicazione a rullo	Sì

Applicazione

		Viscosità	Diluizione	Ugello	Pressione	Passaggi a spruzzo
	Spruzzatore Airless (Airmix)	50" DIN 4 mm	5 -10 % di acqua max. 5-8% 1020-98 (Vakuumat)	0.23-0.33 mm	100-130 bar (Airmix) 130-180 bar (Airless)	1-2
	Spruzzatrici automatiche - Spazzatrici	50" DIN 4 mm	5-20 % o 5-8% 1020-98			

Tempi di essiccazione

	Tempo di essiccazione	A 23 °C con un'umidità relativa dell'aria del 65 %.			
		Fuori polvere dopo:	4		ore
		Asciutto maneggiabile dopo:	6		ore
		Carteggiabile dopo:	16		ore
		Rilavorabile dopo:	16		ore
		Essiccato dopo:	3		giorni
	Nota	I tempi di essiccazione dipendono dall'essenza del legno, dalla superficie e dalla quantità applicata.			

Indicazioni importanti

Limitazioni speciali	In caso di utilizzo su cedro rosso, si prega di contattare il nostro dipartimento di tecnologia applicativa. Il prodotto è adatto al rivestimento industriale solo a determinate condizioni. Utilizzare una pellicola speciale tra gli strati. PENTO FLUID SILVERWOOD è solo un precoce ingrigimento del legno, a seconda dell'essenza del legno il colore può variare. Raccomandiamo, tenendo conto del tipo di applicazione, di creare prima un campione sul legno originale.
Condizioni d'immaganizzamento	Tenere il prodotto chiuso ermeticamente tra i +5 e i +30 gradi C in magazzino.
Asportazione mano di vernice	Sverniciare con solvente
Pulizia apparecchio	Detergente per pennelli e acqua, materiale secco con VERDÜNNNER 1300-98

La presente scheda ha valore solo a titolo d'informazione non vincolante. I dati menzionati sono aggiornati secondo il livello più attuale delle nostre conoscenze. Per il caso di applicazione si esclude la garanzia nonché una responsabilità. Questo vale soprattutto per i danni generati da vizio. Non ci possiamo assumere una responsabilità derivante dalla consulenza dei nostri collaboratori. In quanto a ciò i nostri collaboratori esercitano solo un'attività di informazione non vincolante. La sorveglianza dei lavori di costruzione, il rispetto delle direttive di lavorazione e l'osservanza delle regole della tecnica riconosciute competono esclusivamente al trasformatore del prodotto, anche nel caso in cui un nostro dipendente sia presente sul luogo della lavorazione. È possibile che vengano apportate modifiche in conseguenza dello sviluppo tecnico. È valida l'edizione più recente della presente scheda informativa. Nei casi speciali richiedere una scheda tecnica informativa separata.