

## VELLUTO SOFTLACK 5399

### Descrizione

Descrizione del prodotto	Vernice incolore poliuretana bicomponente a effetto opaco per superfici vellutate, quasi invisibili, molto opache. Il prodotto è caratterizzato da una bassissima tendenza a creare luccichii. Quantità di applicazione più elevate creano un effetto soft feel evidente.		
Materia prima di base/ Base con agenti leganti / Sostanza attiva	Poliuretano		
Campo di applicazione	Per il rivestimento finale di superfici poco soggette a sollecitazioni chimiche (es. mobili e decorazioni d'interni).		
Brillantezza	05		
Induritore	Descrizione	UNIPUR 279 / 1910-99	
	Articolo	H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER	
Imballaggio	Vernice	4 L	
	Induritore	0.5 L, 1 L, 2.5 L, 5 L	

### Dati tecnici

Dati tecnici	Prodotto		Induritore		Miscelazione	
Scheda tecnica di sicurezza	W53990		H90100			
Rapporto di miscelazione	4		1		4 : 1	
Densità (20°C)	0.991	g/cm <sup>3</sup>	0.990	g/cm <sup>3</sup>	0.991	g/cm <sup>3</sup>
Contenuto solido	48	± 1 % in peso	45	± 1 % in peso	48	± 1 % in peso
Contenuto di solventi organici	52	± 1 % in peso	55	± 1 % in peso	52	± 1 % in peso
Contenuto COV (UE)	511	g/L	545	g/L	518	g/L
Durata di conservazione a 20 °C in confezioni originali perfettamente sigillate	max. 15	mesi	max. 15	mesi		
Resa teorica	70 g/m <sup>2</sup> → 14 m <sup>2</sup> /kg					
I dati si riferiscono a: VELLUTO SOFTLACK 5399 INCOLORE. Dati tecnici possono variare in caso di tonalità e grado di brillantezza differenti						

### Dati di sicurezza

Rispettare le seguenti schede tecniche di sicurezza, nonché le istruzioni riportate in etichetta.	
Prodotto	W53990 - VELLUTO SOFTLACK 5399-05
Induritore	H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER
Diluente	V09500 - VERDÜNNER 0950-98 V13000 - VERDÜNNER 1300-98


## Consigli di applicazione

### Fondo in legno









Prodotto	Scheda	Quantità da applicare / Spessore dello strato
Mordente:	Eventuale mordenzatura	
Sopraverniciatura:	Vernice trasparente o colorata poliuretana bicomponente	div.
Levigatura intermedia (vernice trasparente):	con granulometria 220-240	
Verniciatura finale come vernice a effetto opaco:	VELLUTO SOFTLACK 5399	W5399 60-80 g/m <sup>2</sup>

Richiedere ulteriori consigli al nostro reparto Tecniche di applicazione.


### Pretrattamento

	Fondo	Tutti i fondi devono essere perfettamente puliti, asciugati e privi di grasso e olio.
--	-------	---


### Lavorazione

	Misure precauzionali	Raccomandiamo di indossare i dispositivi di protezione personali, qualora non fosse imposto per legge. CH: rispettare le misure in materia di igiene sul lavoro e dispositivi tecnici definite dalla SUVA.
	Rimescolamento	Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
	Norma per la miscelazione	4 : 1 (vernice - induritore, in termini di peso o di volume)
	Tempo di lavorazione / Tempo di passivazione	2 ore
	Diluizione	5-0 % VERDÜNNER 1300-98 (normale) o VERDÜNNER 0950-98 (lento)
	Diluyente	V09500 - VERDÜNNER 0950-98 V13000 - VERDÜNNER 1300-98
	Applicazione a pennello	No
	Applicazione a rullo	No
	Stucco	No
	Ulteriori indicazioni	<b>Attenzione:</b> Non superare le quantità applicate e verniciare ove possibile nella direzione delle venature.

## Applicazione

	Viscosità	Diluizione	Ugello	Pressione	Passaggi a spruzzo
 Aerografo a caduta	20" DIN 4 mm	5-10 %	1.2-1.6 mm	2-3 bar	1x strato sottile

## Tempi di essiccazione

	Tempo di essiccazione	A 23 °C con un'umidità relativa dell'aria del 65 %.			
		Fuori polvere dopo:	60		minuti
		Asciutto maneggiabile dopo:	8		ore
		Carteggiabile dopo:			
		Rilavorabile dopo:			
	Essiccato dopo:	10		giorni	

## Indicazioni importanti

Limitazioni speciali	Occorre effettuare dei campioni e verificarne l'idoneità!*** <b>Attenzione:</b> applicare solo uno strato sottile! Non può essere sovraverniciata o rinfrescata. I livelli di brillantezza ultra-opaca sono adatti solo per scopi decorativi. Si ottengono superfici porose ultra opache, che evidenziano una maggiore sensibilità ai carichi chimici. A causa dell'elevata opacità particolarmente evidente questi prodotti contengono una quota elevata di agenti opacizzanti e non se ne raccomanda l'uso per il trattamento di sfondi / tipi di legno scuri.*** VELLUTO SOFTLACK 5399 è sensibile alle oscillazioni di temperatura e al freddo!
Condizioni d'immagazzinamento	Tenere il prodotto chiuso ermeticamente tra i +5 e i +30 gradi C in magazzino.
Asportazione mano di vernice	Sverniciare con solvente
Pulizia apparecchio	Subito dopo l'utilizzo con il diluente VERDÜNNER 1300-98

La presente scheda ha valore solo a titolo d'informazione non vincolante. I dati menzionati sono aggiornati secondo il livello più attuale delle nostre conoscenze. Per il caso di applicazione si esclude la garanzia nonché una responsabilità. Questo vale soprattutto per i danni generati da vizio. Non ci possiamo assumere una responsabilità derivante dalla consulenza dei nostri collaboratori. In quanto a ciò i nostri collaboratori esercitano solo un'attività di informazione non vincolante. La sorveglianza dei lavori di costruzione, il rispetto delle direttive di lavorazione e l'osservanza delle regole della tecnica riconosciute competono esclusivamente al trasformatore del prodotto, anche nel caso in cui un nostro dipendente sia presente sul luogo della lavorazione. È possibile che vengano apportate modifiche in conseguenza dello sviluppo tecnico. È valida l'edizione più recente della presente scheda informativa. Nei casi speciali richiedere una scheda tecnica informativa separata.