

SOLIMIM INTONACO NATURALE A PENNELLO

Bianco + colorato per interni, senza solventi

art. n° 3055

CARATTERISTICHE

Intonaco a pennello pronto all'uso a base di silicati secondo DIN 18363 / parte C 2.4.1. con una struttura fine di sabbia di quarzo. Il prodotto è altamente traspirante, con essiccazione veloce, opaco e con una buona copertura. Agisce come disinfettante attraverso l'acalità. Adatto per tutti i fondi tipo calce, cemento, argilla e gesso, intonaco, calcestruzzo arenaria calcarea, muro a vista, vecchi strati di pitture minerali e pitture a dispersione, come anche carta da parati Rauhfaser, cartongesso e pannelli di fibra di gesso. Ideale per ambienti umidi. Fondi non uniformi ricevono una struttura uniforme e fondi lisci (per esempio cartongesso, intonaco di gesso etc.) una superficie a grana fine e maneggevole. Può essere utilizzato come fondo per la pittura ai silicati SOLIMIN 3051 e per il sistema velature della BIOFA.

SOSTANZE COMPONENTI

Acqua, creta, sabbia di quarzo, silicato di potassio, ossido di titanio, polvere minerale di clorite, mica e quarzo, eventualmente pigmenti secondo la tinta del colore, acrilato puro, polisaccaride/titolo, leganti organici di ammonio, acido di grasso-derivati di poliether, fosfato di sodio, siliconato di potassio.

PASSI DI LAVORO

1. Pretrattamento

Il fondo deve essere stabile, di portata e pulito. Togliere completamente vecchi strati di pittura di lattice, lacca, olio e resine. Fessure e danneggiamenti sono da correggere. Residui di olio dell'armatura sono da togliere con un detergente equivalente e da pulire dopo con acqua. Lo strato di scoria è da carteggiare via. Prima del trattamento di calcestruzzo e intonaco nuovo, osservare i tempi d'essiccazione:

Calcestruzzo: 30 giorni di essiccazione

Intonaco: 10 giorni di essiccazione

Fondi problematici come per esempio calcestruzzo di gas come anche fondi molto assorbenti e sabbiosi sono da pretrattare con il fissativo universale 1440.

Attenzione!

Per fondi di tappezzeria dove è stata tolta la carta da parati, la superficie è da carteggiare leggermente (grana 60-100) e spolverare accuratamente (prima spolverare o aspirare poi pulire a umido) oppure pulire con spazzola ed acqua calda. Dopo 24 ore di essiccazione trattare il fondo con il fissativo 1440. Residui di colla possono comportare problemi di ancoraggio.

Avviso importante : essendo questo un prodotto acquoso con un sistema a poro aperto , c'è la possibilità che la lignina , la nicotina, la ruggine, diversi tipi di sali e anche l'umidità possano riaffiorare. Per questo si consiglia di controllare l'attitudine del fondo e fare prima delle prove.

Considerare il VOB!

2. Mano di fondo

Mescolare bene l'intonaco a pennello. Viene applicato uno strato sazio con rullo o spazzola. Su fondi molto assorbenti o sabbiosi viene mescolato con 5-10% di fissativo 1440, altrimenti con 10% di acqua.

3. Mano intermedia e finale

Se viene utilizzato solo l'intonaco oppure come fondo per il sistema di velature applicare secondo bisogno una seconda mano.

Importante: Durante il lavoro e l'essiccazione del prodotto, provvedere ad un ambiente ben arieggiato! Non elaborarlo sotto i +5 °C!

4. Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con tanta acqua e NAPONA 2090. Macchie essiccate pulire con NATOLE 4060.

TINTEGGIATURA

L'intonaco a pennello può essere colorato secondo le cartelle RAL o NCS.

ESSICCAZIONE

Dopo 12 ore riverniciabile. Per il sistema velature della BIOFA lasciarlo asciugare almeno 24 ore.

CONSUMO/RESA PER MANO

160-200 ml/m² oppure 5-6 m²/lt su fondi con assorbimento normale.

IMMAGAZZINAMENTO

Al fresco, asciutto e ben chiuso. Proteggerlo dal gelo. Confezioni aperti sono da elaborare entro breve tempo. Attenzione: con un immagazzinaggio troppo caldo c'è il pericolo che diventa duro.

CONFEZIONE

4 lt / 10 lt /

INDICAZIONE DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Proteggere occhi e pelle dai spruzzi di colore. A contatto con occhi, pelle o altri fondi sensibili contro l'alcalina come lacca, legno, metallo, plastica, vetro, pietra naturale, clincher, ceramica, etc. pulire subito e accuratamente con acqua. Non disperdere nella canalizzazione, acque o terra.

SMALTIMENTO

Residui grandi sono da smaltire secondo le leggi vigenti locali. Piccoli residui e stracci secchi possono essere smaltiti dopo l'essiccazione con i rifiuti domestici.

Confezioni vuote e pulite sono da smaltire secondo le leggi vigenti locali!

GISCODE: M – SK 01

CHIAVE DI SMALTIMENTO: 08 01 12

LE INDICAZIONI della scheda tecnica sono da osservare. Se non si può attenere, consultare prima il reparto tecnico d'applicazione BIOFA/JOTA. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.
--

BIOFA prodotti naturali W. Hahn Srl
Via Dobel 22 73078 Boll – Germania
internet: www.biofa.de
Tel. 0471/20 26 33 07164-9405-0
Fax: 07164-9405-96

allo stato attuale del 01.03.2006
pag. 2 di 2, art. n° 3055