

BIOFA Hartwachs lösemittelhaltig Art. Nr. 2060

Eigenschaften

BIOFA Hartwachs ist ein Schutz und Pflegemittel für Oberflächen aus Holz, Kork, Linoleum, Stein, etc. im Innenbereich. Es ist leicht verarbeitbar, farblos, wasserabweisend, diffusionsfähig und hat einen angenehmen, milden Geruch. Die Oberfläche ist seidenglänzend und antistatisch.

Geeignet für alle unbehandelten, glatten oder mit Wachsen, Beizen und Ölen vorbehandelten Hart- und Weichhölzer. Besonders für Böden, Möbel, Innenausbau, Spielzeug, Antiquitäten, etc. Nicht für Feuchträume und im Spritzwaserbereich verwenden.

Inhaltsstoffe

Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Bienenwachs, Carnaubawachs, Paraffinwachs, Citral.

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung

Der Untergrund muss fein geschliffen, trocken (Holzfeuchte max. 14 %) und sauber sein, evtl. mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen. Stark saugende Untergründe mit Universal Hartgrund 3755 grundieren (Zwischenschliff durchführen).

2. Verarbeitung

BIOFA Hartwachs ist gebrauchsfertig. Hauchdünn und gleichmäßig mit einem fusselreifen Lappen oder Maschine auftragen und streifenfrei verteilen und auspolieren. Nach 3-6 Std. mit der Hand oder maschinell nachpolieren. Bei stärker beanspruchten Flächen eine zweite Wachsschicht aufbringen.

Wichtig! Vorversuche durchführen! Bei Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!

3. Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Verdünnung 0500.

4. Reinigung und Pflege der Oberfläche

Trockene Reinigung mit weichem Besen, Tuch, Mopp oder Staubsaugerbürste. Zur nebelfeuchten Reinigung pH-neutrales, mildes

Reinigungsmittel in handwarmem Wasser verwenden. Wir empfehlen NACASA Universalreiniger 4059 (BIOFA Händler). Für Fußbodenoberflächen siehe spezielle Pflegeanleitung!

Trocknung

Nach 3-6 Std. trocken, auspolier- und vorsichtig belastbar (20°C/ 50-55% rel. Luftfeuchte). Volle Belastbarkeit nach 24 Stunden.

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag

Rohes Holz: 25-35g/m² bzw. 30-40m²/l

Grundiertes Holz: 15-20g/m² bzw. 50-70m²/l

Wachsmaschine: 8-10g/m² bzw. 100-125m²/l

Lagerung

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.

Gebinde

0,2 l / 1 l / 2,5 l Blechgebände.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. „Enthält Citral. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.“ Bei der Verarbeitung auf ausreichenden Hautschutz achten!

Entsorgung

Größere Mengen an Produktresten gemäß örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie das Produkt zu behandeln. Entleerte und gereinigte Gebinde gemäß örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen!

GISCODE: Ö 60

Abfallschlüssel: 08 01 11

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.