

Dati tecnici

GORI 354

Dati tecnici del prodotto

Descrizione del prodotto GORI 354 è idoneo per il trattamento di tutti i legni di latifoglie e di conifere nostrani e tropicali. GORI 354 è disponibile nelle tonalità trasparenti.

GORI 354 è idoneo come trattamento base e trattamento intermedio.

Composizione

Sostanze attive
Legante sintetico
Pigmenti resistenti alla luce ed alle intemperie
Acqua.

Caratteristiche del prodotto

Peso specifico: 1,02±0,03 g/ml
Residuo secco: 5 - 10% w/w
Viscosità: ca. 11 s DIN-Becher ugello da 4 mm a 20°C, secondo DIN 53211.
Punto di infiammabilità: Non infiammabile.

Confezioni

20 litri.

Dati tecnici di applicazione

Applicazione

GORI 354 è previsto per impregnare legno grezzo per l'esterno. Il trattamento seguente può avvenire con protettivi legno o vernici disponibili sul mercato.

Procedimenti di applicazione

Ad immersione, Flow-coating, macchina d'applicazione, a pennello.

Resa

Legno piallato: 8 - 25 m²/l
Legno grezzo: 4 - 8 m²/l.

La resa può variare a seconda della qualità del legno e il tipo d'applicazione.

Il prodotto non va diluito. Mescolare bene prima dell'uso.

Tempo d'essiccazione

a 20°C/umidità relativa 50%:

Maneggiabile: ca. 1 - 4 ore
Ritrattabile: ca. 1 - 4 ore

I tempi di essiccazione possono variare a seconda dei tipi di legno, della temperatura, dell'umidità e dell'aerazione.

Pulizia degli attrezzi

Lavare le macchine, gli utensili ed altro con acqua e sapone. In casi eccezionali può essere necessario effettuare un lavaggio addizionale con il pulitore speciale GORI 910.004.00 risciacquando poi ulteriormente con acqua.

Immagazzinaggio

GORI 354 deve essere immagazzinato ad una temperatura superiore ai 5°C. In recipienti non ancora aperti si conserva per ca. 12 mesi. Richiudere bene la confezione. Tenere lontano da alimentari e mangimi.

Misure precauzionali

Seguire le indicazioni delle Autorità competenti in merito al contatto con prodotti di protezione legno per il legno ed attrezzi per la lavorazione.

Ulteriori informazioni

Dyrup A/S
Birkemosevej 1
DK-6000 Kolding
Telefono: +45 / 76 34 15 00
Telefax: +45 / 76 34 15 01

I dati e le informazioni contenuti nei nostri fogli-dati tecnici risultano dalle più accettate cognizioni e più recenti risultati tecnici. Non sono impegnativi e non esonerano l'acquirente o l'utilizzatore dall'obbligo di constatare se i nostri prodotti siano adatti agli scopi ed ai metodi previsti. A causa della molteplicità di possibili utilizzazioni e trattamenti, deve comunque essere escluso qualsiasi impegno e responsabilità.