

# Technisches Datenblatt

## GORI 413

### Produkttechnische Daten

Produktbeschreibung GORI 413 ist ein wasserverdünnbares Industrieprodukt zum Grundieren von Fenstern, Türen u.ä. GORI 413 ist in transparenten Farbtönen erhältlich.

GORI 413 besitzt gute Haftbrückeneigenschaften für nachfolgende Oberflächenbehandlungen. Ein Zwischenanstrich erfolgt mit GORI 892 oder GORI 895. Der Schlußanstrich erfolgt mit GORI 892, GORI 890, GORI 897 oder GORI 895.

Rohstoffbasis Synthetisches Bindemittel.  
Lichtechte und wetterbeständige Pigmente.  
Wasser.

Eigenschaften Spez. Gewicht: 1,03±0,02 g/ml  
Trockensubstanz: Ca. 10% w/w  
Viskosität: Ca. 12±2 s DIN-Becher 4 mm Düse bei 20°C  
Ca. 49±2 s DIN-Becher 2 mm Düse bei 20°C.  
Flammpunkt: Nicht brennbar.

Gebindegröße 20 Liter, 120 Liter und 1.000 Liter Wechselcontainer.

### Anwendungstechnische Daten

Anwendung Grundierung von Fenstern, Türen u.ä. Nadelhölzer im Außenbereich sollen entweder GORI vakuumimprägniert, mit GORI 226 oder GORI 356 imprägniert sein.

Applikation Tauchen  
Fluten  
Auftragsmaschine  
Pinsel.

Vor Gebrauch gut rühren. Die Holzfeuchtigkeit soll bei Verarbeitung nicht mehr als 15% betragen.

Verbrauch Sägerauhes Holz: 8-10 m<sup>2</sup>/l.  
Gehobeltes Holz: 10-14 m<sup>2</sup>/l.

GORI 413 kann unverdünnt eingesetzt werden. Bei Bedarf kann GORI 413 mit 5% Wasser verdünnt werden.

Trockenzeit: 20°C/RH 50%:  
Hantierbar: 1-2 Stunden  
Schleifbar: 2 Stunden  
Überspritzbar: 1-2 Stunden.

Die Trockenzeiten können abhängig von Holzart, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftaustausch variieren.

Reinigung:	Maschinen, Werkzeuge u.ä. mit Wasser reinigen. In Ausnahmefällen kann es notwendig sein, mit GORI Spezialreiniger 910.004.00 nachzureinigen und mit Wasser nachzuspülen.
Lagerung:	Die Lagerung von GORI 413 erfolgt bei Temperaturen über +5°C. Bei nicht geöffneten Gebinden beträgt die Haltbarkeit ca. 12 Monate. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.
Vorsichtsmaßnahmen	Zur manuellen bzw. industriellen Verarbeitung von GORI Holzschutzprodukten, Farben und Lacken sind die Vorschriften der jeweiligen Berufsgenossenschaften als bindend zu betrachten.

Weitere Informationen S. Dyrup & Co. A/S  
 Birkemosevej 1  
 DK-6000 Kolding  
 Telefon: +45 / 76 34 15 00  
 Telefax: +45 / 76 34 15 01

Die Angaben und Auskünfte in unseren technischen Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen und neuestem technischen Stand. Sie sind unverbindlich und befreien den Käufer oder Verarbeiter nicht von seiner Pflicht, unsere Erzeugnisse selbst auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren zu prüfen. Wegen der Vielfalt der Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.