

Scheda tecnica

GORI 410

Dati tecnici del prodotto

Descrizione del prodotto GORI 410 è un prodotto industriale, diluibile in acqua, per la stesura del fondo di serramenti e porte con una buona capacità di copertura.

GORI 410 è disponibile in tonalità di colore trasparenti.

Tipo standard: GORI 410.110.10
Tipo sotto vuoto: GORI 410.110.05

Grazie al contenuto ad alto solido di GORI 410.110.10 il tipo standard possiede una buona capacità coprente, un'ottima formazione dello strato e un migliore riempimento dei pori dei legni tropicali. Il trattamento finale deve essere eseguito con GORI 890 o GORI 897. Per esterni non utilizzarlo mai in versione incolore come trattamento finale.

GORI 410 è disponibile in toni colorati e bianco.

Base grezza Legante sintetico.
Pigmenti resistenti alla luce e alle intemperie.
Acqua.

Caratteristiche	<u>GORI 410.110.10</u>	<u>GORI 410.110.05</u>
Peso specifico:	1,22 ±0,02 g/ml	1,12 ±0,02 g/ml
Contenuto secco:	ca. 47% peso/peso	ca. 32% peso/peso
Viscosità:	Ca. 20 ±2 s DIN-Cup ugello da 4 mm a 20°C	Ca. 14 (2 s DIN-Cup ugello da 4 mm a 20°C
Punto di infiammabilità:	Non infiammabile	Non infiammabile.

Dimensione della confezione Cisternette da 20 litri, 120 litri e 1.000 litri

Dati tecnici di applicazione

Uso Il fondo di serramenti, porte ecc. in legno di conifere per l'uso esterno dovrebbe essere impregnato con GORI 356.

Applicazione ad immersione, pennello, spruzzo e verniciatura a flusso.

Diluire GORI 410.110.10 standard con acqua a 14-16 s DIN-cup, ugello da 4 mm , a 20°C. Strato bagnato ca. 100-125 µm

GORI 410.110.05 sotto vuoto è fornito pronto per l'uso.

L'umidità del legno durante la lavorazione non deve superare il 15%.

Consumo 10 m²/l + perdita.

Tempo di essiccazione: 20°C/RH 50%, 100-125 µm bagnato:

Manipolabile: ¾-1 ora

Carteggiabile: 3-4 ore

Rispruzzabile 1-2 ore.

In caso di essiccazione forzata in speciali forni di essiccazione il tempo di essiccazione può essere all'incirca dimezzato (a 25°-35°C). I tempi di essiccazione possono variare in base al tipo di legno, alla temperatura, all'umidità dell'aria, alla ventilazione e allo spessore dello strato.

Pulizia: Utilizzare acqua e sapone per pulire le macchine e gli attrezzi. Eccezionalmente può essere necessario pulire con il detergente speciale GORI 910.004.00 e risciacquare poi con acqua.

Conservazione: GORI 410 deve essere conservato a temperature superiori ai +5°C. Durabilità di ca. 12 mesi in confezioni integre. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso. Conservare lontano da alimenti e mangimi.

Avvertenze Per la lavorazione manuale e industriale dei prodotti di protezione per il legno, dei colori e delle vernici GORI si applicano le rispettive norme delle associazioni di categoria.

Altre informazioni

Dyrup A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg
Telefono: +45 / 39 57 93 00
Fax: +45 / 76 34 15 01

Le indicazioni e le informazioni delle nostre schede tecniche sono state fornite in base alle nostre conoscenze e si basano sul più recente stato dell'arte. Le informazioni non sono vincolanti e non esentano l'acquirente e l'utente dall'obbligo di testare i nostri prodotti per gli scopi e i metodi che intendono utilizzare. A causa delle varie possibilità d'impiego e di preparazione si escludono tutti gli obblighi e le responsabilità.