

# Dati tecnici

## GORI 875

### Dati tecnici del prodotto

Descrizione del prodotto GORI 875 'e un trattamento finale decorativo per la lavorazione industriale per serramenti in alluminio/legno e serramenti sottotetto. GORI 875 e' a base d'acqua, antiblocking e ha caratteristiche ideali contro l'usura meccanica e contro materiali di pulizia chimicali.

GORI 875 non e' idoneo per l'uso all'esterno.

Composizione Leganti sintetici.  
Pigmenti resistenti alla luce.  
Acqua.

Caratteristiche del prodotto

Peso specifico:	Incolore:	1,04 ±0,02 g/ml
	Bianco:	1,18 ±0,03 g/ml
Residuo secco:	Incolore:	ca. 38% w/w
	Bianco:	ca. 45% w/w
Brillantezza (60°):		35% ±5%
Viscosita':		Leggermente tixotropico.
Punto d'infiammabilita':		Non infiammabile.

Confezioni 20 e 120 litri.

### Dati tecnici di applicazione

Sistema d'applicazione Trasparente

1 x GORI 356	1 x GORI 356
1 x GORI 875	1 x GORI 411/413
	1 x GORI 875

Coprente

1 x GORI 352/356	1 x GORI 356
1 x GORI 875	1 x GORI 410/411/413
	1 x GORI 875

Applicazione Misto aria, aircoat o macchinari airless manuali o macchinari automatici. Spessore bagnato fino a 250 µm.

Temperatura prodotto: 18°-22°C  
Umidita' relativa: ca. 50% RH

L'umidita' del legno non deve superare il 15%.

Il prodotto viene fornito pronto all'uso. A neccessita' si puo' aggiungere ca. 1-3% d'acqua

Dati di spruzzatura	<u>Ugello</u>	<u>Pressione</u>	<u>Sostegno aria</u>
	Airless piano 0,28-0,33 mm	110-130 bar	
	Misto aria piano 0,28-0,33 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar
Consumo	Come finitura can 250 µm bagnati ca. 4 mq escl. perdita.		
Essiccazione	20°C, RH 50%, 250 µm bagnati:		
	Maneggiabile:	ca. 1-2 ore	
	Carteggiabile/rispruzzabile:	ca. 2-3 ore	
	Completamente asciutto dopo una notte intera.		
	I tempi di essiccazione possono variare a seconda dei tipi di legno, della temperatura, dell'umidità, dell'area, nonché dello spessore di vernice applicata. Con un'essiccazione forzata in canali di essiccazione speciali si possono incirca dimezzare i tempi (a 25-35°C).		
Pulizia	Pulire gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.		
Immagazzinaggio	GORI 875 deve essere immagazzinato ad una temperatura superiore ai 5°C. In recipiente non ancora aperti si conserva per ca. 12 mesi. Richidure bene la confezione dopo l'uso. Tenere lontano da alimentari e mangimi.		
Misure precauzionali	Sequire le indicazioni delle Autorita' competenti in merito al contatto con prodotti di protezione legno ed attrezzi per la lavorazione.		

Ulteriori informazioni

Dyrup A/S  
Birkemosevej 1  
DK-6000 Kolding  
Telefono: +45 / 76 34 15 00  
Telefax: +45 / 76 34 15 01

Tutti i dati e informazioni nei nostri dati tecnici sono dati in buona fede e secondo l'ultimo standard tecnico. Sono senza impegno e non deliberano l'acquirente o il consumatore del dovere di provare i prodotti per l'impiego o l'utilizzo voluto. A causa delle tante possibilità d'impiego e di lavorazione sono esclusi obblighi e responsabilità da parte nostra.