

GORI 675 Conifer Oil

Scheda Tecnica

L'olio per legno di conifere GORI 675 è un olio a base di acqua, privo di sostanze biocide e ad asciugatura rapida destinato alle lavorazioni industriali. L'olio per legno di conifere GORI 675 è opaco e dà risalto al colore e alla struttura del legno.

Si raccomanda di utilizzare l'olio GORI 675 per strutture di finestre interne, come ad esempio legno / alluminio, e non per applicazioni esterne.

L'olio per legno di conifere GORI 675 è incolore.



Composition: Legante sintetico.
Acqua.

Proprietà: Densità: Ca. 1,1 g/ml
Contenuto solido: Ca. 33 % peso/peso
Livello di brillantezza (60°): Ca. 6
Viscosità: Leggermente tixotropico.
Punto di infiammabilità: Non infiammabile.

Confezione: Confezione da 20 litri.

Dati tecnici di applicazione

Uso del prodotto: 1 x GORI 352
1 x **GORI 675**

Metodo di applicazione: Utilizzare i metodi airmix, aircoat o airless con pistole a spruzzo manuali o sistemi di spruzzo automatici.

Spessore dello strato: Circa 200 µm a umido.

Temperatura ottimale per il prodotto e l'ambiente: 18-22 °C

Umidità relativa ottimale: Ca. 50 %

Agitare bene prima dell'uso.

L'umidità del legno al momento dell'applicazione dovrebbe corrispondere a circa il 13 % e non dovrebbe comunque superare il 15 %.

Il prodotto viene fornito pronto per essere spruzzato. Tuttavia, è possibile correggere la viscosità con il 3-5 % di acqua.

Condizioni per l'applicazione a spruzzo:	Ugello	Pressione	Supporto aria
	Airless piatto 0,28 mm	100-110 bar	
	Aircoat piatto 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar
Consumo teorico:	Ca. 5 m ² /l.		
Tempo di essiccazione:	Determinato a 20 °C, 50 % di umidità relativa e film a umido 200 µm:		
	Maneggiabile:	1-2 ore	
	Perfettamente asciutto:	Giorno successivo.	
	Il tempo di essiccazione può essere ridotto in caso di essiccazione forzata in speciali forni di essiccazione. I tempi di essiccazione possono variare in base alla qualità del legno, temperatura, umidità dell'aria, ventilazione e allo spessore dello strato.		
Pulizia:	Pulire le macchine e gli attrezzi con acqua tiepida.		
Conservazione:	GORI 675 deve essere conservato a temperature superiori a 5 °C. Durabilità di circa 24 mesi dalla data di produzione in confezione integra. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso. Conservare lontano dagli alimenti e mangimi.		
Indicazioni generali di sicurezza:	Conformi alle normali norme per maneggiare i prodotti protettivi per il legno. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza del Prodotto.		