



**Produktnummer:** 10130DSC13X35

**Produktbezeichnung:** GORI 35 HOLZSCHUTZ FÜR AUSSENFUSSBÖDEN

**Anwendung:** Holzfußböden im Außenbereich

---

## 1 Produktbeschreibung

---

- 1.1 Produktart: Transluzenter, wasserbasierter Alkydharz-Holzschutz
- 1.2 Hersteller: PPG Coatings Danmark A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - DK  
Telefon: +45 39 57 93 00 - www.gori.com
- 1.3 Verwendung: auf allen Holzfußböden und für alle Holzarten. **Für Weichhölzer wie zum Beispiel Lärchenholz als Vorbehandlung eine Hand GORI 11 auftragen.**
- 1.4 Besondere Eigenschaften: Alkydharz-Holzschutz. Betont die Holzstruktur. Verleiht dem Holz eine dekorative, wetter- und UV-beständige Oberfläche. Einfache Anwendung. Schützt Oberflächen gegen Bläue- und Schimmelbefall.
- 1.6 Lieferform: Gebrauchsfertig

---

## 2 Zusammensetzung

---

- 2.1 Lösemittel: Wasser.
- 2.2 VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für diese Produktkategorie A/E: 130 g/l (2010).  
Das Produkt enthält max. 22 g/l VOC.
- 2.3 Pigmente: Organische und anorganische Pigmente
- 2.4 Wirkstoffe: 0,3% 3-Jod-2-Propynyl-Butyl-Carbamat

---

## 3 Technische Daten

---

- 3.1 Dichte: ca. 1,01-1,1 g/ml.
- 3.2 Viskosität: 12 sec. (DIN cup 4 mm).
- 3.3 Trockengehalt: ca. 17% m/m / 16,1% v/v.
- 3.4 Flammpunkt: > 100°C (Pensky Martens)
- 3.5 Ergiebigkeit: 12-16 m<sup>2</sup>/l je nach Untergrund
- 3.6 Trockenzeit: Staubtrocken: ca. 2 Std. Überstreichbar: ca. 4-8 Std. Begehbar: ca. 4-6 Std. in Abhängigkeit von der Temperatur. Häufiges Begehen in den ersten Tagen nach der Anwendung vermeiden. Vollständige Trocknung: ca. 3-4 Wochen (bei 23°C and Standardfeuchte 60%).
-



- 3.7 Geruch: schwach.
- 3.8 Verdünnung: Nicht verdünnen.
- 3.9 Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern und transportieren.
- 3.10 Lagerfähigkeit: 3 Jahre in ungeöffneten Gebinden.

---

## 4 Vorbereitung des Untergrunds

---

- 4.1 Allgemein: Vor Gebrauch gut umrühren. Dunkle Farbtöne können überschüssiges Pigment enthalten, die durch Reibung abgehen kann. Das transparente Produkt kann mit dem pigmentierten im Verhältnis 1:1 gemischt werden, damit das Holz nicht dunkler wird. Diese Lösung eignet sich besonders für Wartungsbeschichtungen.
- 4.2 Untergrund: Die Oberfläche muss sauber, trocken und fest sein. Zum Zeitpunkt der Verarbeitung sollte die Feuchtigkeit max. 15 ±3% betragen.

---

## 5 Verarbeitung

---

- 5.1 Verarbeitungsmethode: Mit dem Pinsel auftragen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Die Temperatur muss über 5° und die relative Feuchtigkeit unter 80% betragen.
- 5.2 Vorbereitung: Lose Partikel und Staub entfernen. Mit GORI Algen & Moos Entferner vorbehandeln, um Schimmel und Staub zu entfernen. Schadhafte Holz bis zum gesunden Holz abschleifen.
- 5.3 Verarbeitung: 1-2 Schichten GORI 35. Sicherstellen, dass keine zu dicke Schicht aufgetragen wird.
- 5.4 Renovierung: 1-2 Schichten GORI 35. Behandeltes Holz sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgebessert werden.
- 5.5 Werkzeugreinigung: Seife und Wasser.

---

## 6 Sicherheitshinweise

---

- 6.1 Allgemein: Allgemeine Sicherheitsregeln für Anstreicherarbeiten beachten. Weitere Informationen auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

---

## 7 Entsorgung

---

- 7.1 Entsorgung: Nicht in Abflüsse oder in die Umwelt entleeren. Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

---

Das vorliegende Datenblatt erfüllt den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften und Merkmale des Produkts zu informieren. Die Informationen beruhen auf herstellereitig durchgeführten Tests unter Anwendungsbedingungen, die den geltenden Vorschriften entsprechen. Unsere Empfehlungen haben rein informativen Charakter und ersetzen keine spezifischen Hinweise zu Beschaffenheit und Bedingungen einer bestimmten Verarbeitung und zu dem zu behandelnden Holz. Vor jeder Anwendung des Produkts, sollte der Kunde überprüfen, dass dieses Datenblatt nicht durch eine neuere Version mit neuen technischen Daten ersetzt wurde und diese, falls vorhanden, beachten. Alle vorigen Versionen des vorliegenden technischen Datenblatts zu diesem Produkt werden durch die vorliegende Fassung ersetzt.

---