

**1. Descrizione del prodotto**

1.1	Nome commerciale	GORI 57 Finitura Marina
1.2	N. qualità.	13157
1.3	Tipo	Finitura marina per il trattamento di imbarcazioni in legno (fuori ed entro bordo) quando si desidera ottenere una superficie uniforme e impermeabile.
1.4	Produttore	Dyrup A/S – Gladsaxevej 300 – 2860 Søborg - Danimarca
1.5	Impiego:	Imbarcazioni in legno.
1.6	Forma di fornitura	Pronto per l'uso.
1.7	Gamma di colori	Incolore.
1.8	Dimensioni contenitore	0,75 – 2,50 litri.

**2. Composizione**

2.1	Legante	Resina alchidica modificata con olio.
2.2	Solventi	Acquaragia

**3. Scheda tecnica**

3.1	Peso specifico	0,9 kg/l circa
3.2	Viscosità	H-K (Gardner-holdt).
3.3	Residuo secco	53% in peso circa.
3.4	Brillantezza	Superlucido – oltre 90 a 60°.
3.5	Caratteristiche	Resistente all'azione dell'acqua marina, del sole e del vento. Resistente ai comuni materiali pulenti.
3.6	Resa	10-12 m <sup>2</sup> /l
3.7	Essiccazione	Riverniciabile: 6 ore.
3.8	Conservazione:	In contenitore sigillato, al riparo dal gelo.

**4. Preparazione**

4.1	Superficie	La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.
4.2	Trattamento preliminare	Per ottenere la massima durata possibile, eseguire il trattamento preliminare con GORI 44.  Legno nuovo: 2-3 mani di <i>GORI 57 Finitura Marina</i>  Strati di vecchie pitture: lieve carteggiatura, a umido o secco. Il trattamento preliminare è necessario nelle aree non trattate.  Legno usurato e scolorito: piappare, grattare o carteggiare fino al legno sano.

Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e quando l'umidità relativa è superiore all'80% ( valori intesi come medie giornaliere).

## 5. Norme di sicurezza

- |     |                      |  |
|-----|----------------------|--|
| 5.1 | Indicazioni generali | Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili all'uso di pitture e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza del prodotto. |
|-----|----------------------|--|

*Questa scheda tecnica ha lo scopo di fornire una descrizione quanto più possibile esaustiva, ma non vincolante, del campo d'impiego di **GORI 57 Finitura Marina**. Le indicazioni tecniche sono basate su anni di ricerca, tuttavia non escludono la possibilità di un ulteriore test di applicabilità di **GORI 57 Finitura Marina** da parte dell'acquirente prima dell'uso. In caso di dubbio, rivolgersi ai nostri agenti o reparti tecnici. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.*