Scheda tecnica

GORI 90 ANTI UV

- **Per tutti i legni all'esterno, soprattutto per pezzi con misure esatte**
- **Speciale alchilico, tixotropico**
- **Ottima protezione anti -UV**
- **Trasparenza assoluta, la venatura del legno viene messa in evidenza**
- **Facile e veloce nella lavorazione**
- **Protegge da funghi blu e muffe**
- **Su richiesta tinta RAL, NCS o particolari trasparenti base 30 a TINTOMETRO**

1.	**Descrizione generale**	
1.1	**Denominazione**	GORI 90 ANTI UV
1.2	**Produttore**	S.Dyrup Co. A/S Copenhagen, Danimarca
1.3	**Descrizione del prodotto**	velatura speciale alchilica densa, a solvente, gelosa, tixotropica
1.4	**Impiego**	Per tutti i legni all'esterno , idrorepellente, ideale per legno con misure esatte (finestre interne e porte esterne). Per lavori grandi all'interno prendere GORI 33. bisogna riverniciare regolarmente.
1.5	**Caratteristiche**	in più alla protezione (UV e tempo): idrorepellente, traspirante e regola l'umidità.
1.6	**Tinte**	incolore satinato incolore lucido
1.7	**Modo di consegna**	Pronto per l'uso.
1.8	**Imballo**	0,75 LT 2,5 LT., 5 LT.,
1.9	**Tipi di prova**	**-**

2.	**Composizione secondo indicazione VDL 01**	
2.1	**Legante**	base alchilica
2.2	**Solventi**	nafta
2.3	**Pigmenti**	organiche ed inorganiche

2.4	**Sostanza attiva**	standard: 0,45% tolylfuanide
2.5	**Sostanze ausiliari**	Additivi
3.	**Dati tecnici**	
3.1	**Peso specifico**	0,9 g/ml
3.2	**Corpo solido**	standard: 35 – 65 % w/w
3.3	**Viscosità**	geloso
3.4	**Punto di fiamma**	58° C.
3.5	**SD H2O**	-
3.6	**Brillantezza**	satinato lucido
3.7	**Odore**	benzina e alchilica. Nessun odore dopo l'essiccazione
3.8	**Consumo**	Legno levigato ca. 75 ml/m2 1 LT. per ca. 13 m2 Consumo esatto: fare un prova.
3.9	**Tempo d'essiccazione**	fuori polvere dopo ca. 3 ore; pitturabile dopo ca. 24 ore (23° C/60%) umidità d'aria rel.). A temperatura fredda e/o umidità d'aria alta il tempo d'essiccazione si prolunga.
3.10	**Resistenza alle intemperie**	ottimo. Idrorepellente, non può sfaldare.
3.11	**Resistenza alla luce**	i pigmenti proteggono il legno e danno una buona tenuta del sistema. Il filtro anti - UV aumenta questa funziona..
3.12	**Resistenza alcali**	dato dopo essiccamento
3.13	**Caratteristica biocidi**	Nessuna.
3.14	**Diluente**	non diluire
3.15	**magazzinaggio**	In confezioni non usati durata >5 anni. Dopo l'uso chiudere bene e rovesciare brevemente. Deposito e trasporto in luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo.

4.	**Sottofondo**	
4.1	**Tipo di sottofondo**	Legni pretrattati conformemente (vedi 4.3). **A – fondo con protezione fungicida** Hemlock, pino, mogano, abete, **B – senza fondo con protezione fungicida**

Teak, merbau, rovere, afzelia, iroko, bangkirai

4.2 Stato di sottofondo

Il sottofondo deve essere stabile, pulito, asciutto, privo di grassi,colle e cere.

4.3 Pretrattamento

Eliminare punti di resina con prodotto adatto (p.es. diluente -nitro universale). Sporco, muffa, alghe, cera, punti non stabili sono da togliere. Fuoriuscite di resina non sono da evitare con la tecnica del trattamento. Togliere la polvere di levigatura.
Superfici di legno non levigare con la lana d'acciaio. Pericolo di macchie di ruggine. Non impiegare protettivi per legno nell'interno. In una lavorazione usare solo materiale della stessa produzione.

4.4 Umidità del legno

Legno conifero max. 15%
Legno latifoglio max. 12 %

5. Lavorazione

5.1 Procedimento d'applicazione

A pennello

5.2 Indicazione di lavorazione

Mescolare bene. Non lavorare a temperature sotto +5° C e/o con rel. umidità d'aria >80%. Solo applicare su sottofondi assorbenti. Fare delle prove. Per avere la stessa tonalità su una superficie usare solo prodotti della stessa produzione.

5.3 Prima verniciatura

legni grezzi, finestre + porte all'esterno
1 x GORI 22
2-3 x GORI 90

altri legni (vedi 4.1 gruppo B)
2-3 GORI 90

5.4 Verniciatura di rinnovo

Su trattamenti vecchi ben ancorate e preparate (vedi 4,3):

1-2x GORI 90
Legni trattati controllare regolarmente, riparare subito piccoli danni. Così si ottiene una più lunga durata.

5.5 Pulizia attrezzi

subito con benzina .

6. Indicazione di sicurezza

code: M-KH03F.

Tenere lontano dai bambini. Durante e dopo la lavorazione arieggiare bene. Non inalare aerosol. Applicando a spruzzo mettere maschera adatta, guanti ed occhiali protettivi. A contatto con gli occhi o la pelle sciacquare bene con acqua, In caso di necessità rivolgersi ad un medico. In momenti di

emergenza p.es. avendo bevuto il prodotto, chiamare subito l'assistenza medica.
Altri informazioni, vedi nostra scheda di sicurezza.

7. Smaltimento

Rimanenze di prodotto non gettare nella canalizzazione, acqua o terra. Recipienti ben puliti, portare al riciclo materiale. n. europeo di smaltimento: 08 01 11

8. Indicazioni generali

Non immagazzinare in luoghi dove si tengono o vengono prodotti alimenti. Solo tenere in confezioni originali.

Questa scheda tecnica ha il compito di consigliare con serietà ma senza impegno sulle possibilità di lavorazione del GORI 90. I dati si basano su tanti anni d'esperienza, ma non esonerano però il consumatore dall'obbligo di provare accuratamente GORI 90 per l'uso previsto. Per i molteplici tipi d'impiego e lavorazione si declina ogni responsabilità e impegnativa. In casi di dubbi si rivolga al ns. agente o direttamente al ns. tecnico tel. 0471 202633. Nel contattare ns. tecnico, non si crea un rapporto di consulenza. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.

DYRUP Deutschland GmbH, Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach
tel. 02166-964-6 Fax: 02166-964-700

JOTA s.r.l. Via Giotto 6/B – I 39100 Bolzano - Bozen tel. 0471/20 26 33 Fax: 0471/20 46 94