

## GORI ANTIRUGGINE 4122 A SOLVENTE

Antiruggine a base di resine alchiliche per interni ed esterni.  
per ferro e acciaio all'interno ed esterno  
ottima pennellabilità e dilatazione  
copertura ottima anche sui bordi  
ancoraggio ottimo

### 1. indicazione generali

#### 1.1 descrizione del prodotto

GORI ANTIRUGGINE 4122 A  
SOLVENTE

#### 1.2 fornitore

DYRUP A/S

#### 1.3 genere del prodotto

fondo antiruggine a base di alchile  
applicazione esterna ed interna. ideale per  
superfici in acciaio e ferro.

#### 1.4 uso

#### 1.5 effetto del prodotto

effetto molto buono come protezione  
antiruggine, siccome sono fosfati allo  
zinco nei pigmenti antiruggine.

#### 1.6 colore

grigio, rosso marrone  
prima dell'uso fare una pennellata di  
prova, le obiezioni successive non  
possono essere riconosciute

#### 1.7 spedizione

standard

#### 1.8 imballato

0,375 / 0,75 / 2,5 LT

#### 1.9 marchio di controllo

### 2. composizione a VDL 01

#### 2.1 legante

alchide

#### 2.2 solvente

Nafta solvibile (olio), con idrogeno  
trattato, pesante.

#### 2.3 pigmenti

quelli organici e diossido inorganico e di  
titanio

#### 2.4 additivo

#### 2.5 conservante

### 3. dati tecnici

#### 3.1 densità

1,34 g/cm<sup>3</sup>

#### 3.2 corpo solido

66 % w/w

#### 3.3 viscosità

ca. 50 sec. (DIN 53211, 6 mm, 23° C)

#### 3.4 infiammabile

30° C

#### 3.5 valore SD

#### 3.6 splendore

opaco

#### 3.7 odore

benzina di prova. Dopo essiccamento  
inodore

#### 3.8 consumo

Consumo approssimativamente.  
100ml/m<sup>2</sup>. 1 litro è abbastanza per  
approssimativamente ca. 10m<sup>2</sup>. Il

<b>3.9 tempo d'essiccamento</b>	consumo esatto dal cappotto della vernice della prova determina. asciugati dopo 1-2 ore. riverniciabile dopo ca. 16 ore (23°C con il 60% di umidità) umido con le temperature insufficienti e/o l'alta umidità dell'aria il tempo d'essiccamento è esteso. Esamini il cappotto della vernice compiono.
<b>3.10 resistenza al tempo</b>	deve essere messa la finitura dopo 2 settimane
<b>3.11 resistenza alla luce</b>	dato nel sistema
<b>3.12 resistenza all'alcali</b>	dopo essiccazione del rivestimento dato
<b>3.13 effetto biocenosi</b>	
<b>3.14 diluizione</b>	uso non diluito. Se necessario con la benzina della prova
<b>3.15 d'immagazzinameto</b>	in pacchi non iniziati > durevole 3 anni. Serratura del pozzo di post-utilizzazione dei pacchi e brevemente sul posto capo. Immagazzini e trasporti freddo, asciugandosi e gelo-ha protetto.
<b>4. sottofondo</b>	
<b>4.1 specie di sottofondo</b>	<b>secondo la lavorazione dei superfici in acciaio o ferro (vedi 4.3):</b>
<b>4.2 contaminazione del sottofondo</b>	l'essiccamento sotterraneo, pulito, devono essere load-carrying, grasso -, colla e senza cera.
<b>4.3 pretrattamento</b>	pulire e togliere la ruggine dal ferro e acciaio come VOB, pezzo 3, DIN 18364, 3.2.1
<b>4.4 tenore d'acqua</b>	
<b>5. lavorazione</b>	
<b>5.1 applicazione</b>	a pennello, rullo o spruzzare <b>airless:</b> pressione ca. 240 bar ugello: 0,28-0,33 mm – 0,011-0,013
	<b>aircoat:</b> pressione 80-100 bar aria: 1 – 1,5 bar ugello 0,28-0,33 mm – 0,011-0,013
	<b>alta pressione:</b> pressione 3-5 bar ugello: 1,5-2,0 mm
	<b>fine coat:</b> pressione ca. 0,48 bar ugello: 1,8 mm
<b>5.2 riferimenti d'elaborazione</b>	riferimenti d'elaborazione prima dell'uso il pozzo si mescola in su. Procedendo ed asciugando processo non alle temperature sotto + 5°C e/o umidità relativa dell'aria >

80%. per ottenere lo stesso colore, si accerta, solo materiale con lo stesso numero in lotti e/o assomiglia a alla proporzione di miscelazione ad un processo di superficie. Compia sempre il cappotto della vernice della prova prima che uso (il numero è al terreno della scatola)

### **5.3 prima mano**

**all'esterno e ambienti umidi:**  
2 x GORI ANTIRUGGINE 4122

**interni:**  
1-2 x GORI ANTIRUGGINE 4122

**finitura:**  
per esempio con GORI COMPACT-BUNTLACK, GORI VENTI-FENSTERLACK o GORRI VERNICE BBZ.

### **5.4 rinnovare con stratto di colore**

su superfici portabili in ferro e acciaio (vedi 4.3):  
controllare i superfici di metallo regolarmente, correggere subito piccoli danni, così si allunga la resistenza. immediatamente con la benzina della prova.

### **5.5 pulizia degli attrezzi**

## **6. istruzioni di sicurezza**

GORI ANTIRUGGINE 4122 riferisce il codice di prodotto: M-LL01 infiammatorio. Le fiamme aperte evitano. Conservazione per i bambini inaccessibili. Metta sopra la protezione delle vie respiratorie nel caso di ventilazione insufficiente. Usi soltanto nelle zone bene arieggiate. Steam/aerosol non inalano. Sensibilizzazione tramite il contatto della pelle possibile. Il contatto ripetuto può condurre a pelle fragile o cracked. Risciacqui fuori immediatamente durante il contatto con gli occhi o la pelle completamente con acqua. Non causi vomito quando swallowing. Raggiunga il consiglio ed imballaggio immediatamente medico o questo presente dell'etichetta. Con il prodotto i panni impregnati possono interferire il fuoco, poiché il prodotto asciuga ossidativo. Trasporti la protezione delle vie respiratorie, dei guanti di protezione e gli occhiali di protezione adatti quando squirting. Con swallowing di emergenze per esempio, fornisce le informazioni: Bordo consultivo per i sintomi di intossicazione Berlino, telefono. 030-1924-0. Ulteriori informazioni li prendono prego inoltre dal nostro foglio di dati di sicurezza.

## **7. eliminazione**

del prodotto in terreno, le acque o gli scoli da arrivare non vanno. Pacchi completamente svuotati al give di riciclaggio (punto più verde). I resti del prodotto con i centri di raccolta responsabili trasportano. Regolazione residua dell'elenco (AVV):  
08 01 11. 8.

## **8. considerazioni generali**

I riferimenti generali non immagazzinano nelle zone, in cui l'alimento è stato fatto o ha immagazzinato. Conservazione soltanto in pacchi originali. Considerate prego inoltre le schede d'istruzione adatte di BF. Editore: Il colore federale del comitato e l'itinerario reale 70 la D 60528 del rubinetto di protezione di valore questa scheda d'istruzione di Frankfurt/Main ha l'operazione, sopra le possibilità di applicazione di GORI ANTIRUGGINE 4122 rispetto, raccomandare ma obbligo del perché. I dati COMPATTI tecnici di GORI ANTIRUGGINE 4122 sono basati sulle esperienze per molti anni, non alleviano il consumatore tuttavia per non esaminare lo scopo progettato da GORI ANTIRUGGINE 4122 per. A causa di quella varietà di uso e di elaborazione l'impegno e dell'adesione di possibilità tuttavia deve essere escluso. Nei casi di dubbio vi girate prego verso le nostre agenzie, i nostri rappresentanti del campo o direttamente verso il nostro telefono di tecnologia di applicazione. 02166-964-890, -891 e -892. da consultazione dei nostri consiglieri tecnici nessun rapporto consultantesi è giustificato. Con l'apparenza di questa scheda d'istruzione precedente la relativa validità perde.