

Scheda tecnica

GORI PARKET E SCALE – GORI INDURITORE 2713

lucido / satinato / lucentezza cera

- Sigillatura trasparente per parquet e scale all'interno di case abitative
- Crea superfici robuste, rinforzata con poliuretano
- Rinforzabile con GORI INDURITORE 2713 per ambienti speciali
- Essiccamento veloce
- Angelo blu. approvato alle norme DIN/EN 71 parte 3. Non pericoloso per giocattoli dopo l'essiccazione.
- Ideale per ambienti come asili e ospedali
- Ottima lavorazione e carteggiatura

1. Descrizione generale

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 1.1 | Denominazione | GORI PARQUET E SCALE
GORI INDURITORE 2713 |
| 1.2 | Produttore | S. DYRUP & Co. A/S
Copenhagen, Danimarca |
| 1.3 | Descrizione del prodotto | GORI PARKET E SCALE è un rinforzato poliuretano acrilico a base d'acqua. |
| 1.4 | Impiego | Sigillante per pavimenti in legno in case abitative nell'interno per pavimenti stabili in legno, parquet, pavimenti e pareti di sughero, pannelli e costruzioni in legno come porte e mobili, dove c'è necessità di grande resistenza (scale) rinforzarlo con GORI INDURITORE 2713 |
| 1.5 | Caratteristiche | Incolore, film resistente, che non ingiallisce, respinge lo sporco ed acqua, resistente in generale contro gli detersivi. |
| 1.6 | Tinte | Incolore, essiccato trasparente. |
| 1.7 | Tipo di consegna | Pronto per l'uso. Con GORI INDURITORE 2713 tempi di lavorazione max. 8 ore. |
| 1.8 | Imballo | GORI PARKET E SCALE 0,75 LT. / 2,5 LT. e 5,0 LT.
GORI INDURITORE 2713 21 ml e 42 ml (per 2,5 e 5 LT del GORI SIEGEL) |
| 1.9 | Tipo di prova | Richiesto l'angelo blu. Resistente al sudore/saliva, approvato alle norme DIN/EN 71, parte 3. Non pericoloso per giocattoli dopo l'essiccazione. |

2. Composizione secondo indicazione VDL 01

- | | | |
|-----|---------|---|
| 2.1 | Legante | 2712: rinforzato acrilico / polioritano |
|-----|---------|---|

		2713: niente	
2.2	Solventi	Acqua. Butyldiglycool 3-5%	pag. 1
			p
2.3	Pigmenti	Nessuna.	
2.4	Sostanze attive	additive	
2.5	Sostanze ausiliari	organiche	
3.	Dati tecnici		
3.1	Peso specifico	2712: 1,06 g/cm ³ 2713: 1,12 g/cm ³	
3.2	Corpo solido	2712: ca. 32 % w/w 2713: 80% w/w	
3.3	Viscosità	2712: 80 sec. / DIN-CUP 4 mm (DIN-NORM 53211,20°C) 2713: fluido	
3.4	Punto di fiamma	Non esiste, perché su base d'acqua.	
3.5	SD H2O	lucido e satinato	
3.7	Odore	Leggero odore. Nessun odore dopo l'essiccazione.	
3.8	Consumo	Legno levigato: ca. 90 ml/m ² , 1 LT. per ca. 10 m ² . Consumo esatto, fare una prova.	
3.9	Tempo d'essiccazione	Fuori polvere dopo ca. 0,5 ora; ripitturabile dopo ca. 4 ore (23° C/60% umidità d'aria rel.). Essiccazione totale: dopo ca. 24 ore. A temperature basse o umidità d'aria si prolunga l'essiccazione. Si può entrare con cautela nel giorno dopo. Tappeti si può mettere dopo una settimana. Pulitura con panno umido o con detergenti dopo 8 giorni. Non pulire con apparecchiature a vapore.	
3.10	Resistenza alle intemperie	Solo per l'interno	
3.11	Resistenza alla luce	Buona.	
3.12	Resistenza alcali	Buona.	
3.13	Caratteristiche biocidi	Nessuna.	
3.14	Diluyente	usare senza diluire. Se necessario con acqua	
3.15	magazzinaggio	GORI PARKET E SCALE : >2 anni in latte chiuse GORI INDURITORE 2713: >3 anni in latte chiuse	

Dopo l'uso chiudere bene e rovesciare brevemente. Deposito e trasporto in luogo asciutto e protetto dal gelo.

4. Sottofondo

pag. 2

4.1 Tipo di sottofondo

Legni pretrattati conformemente (vedi 4.3)
Non trattare superfici ricoperti in PVC, parquet e pavimenti in laminato.

4.2 Stato di sottofondo

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, privo di grassi, colle, cere e stabile. I legni che si usano per il sottofondo per la posa di pavimenti in legno devono avere più o meno la stessa umidità se non si possono avere in futuro danni nel pavimento in legno. Si consiglia di trattare prima della posa i legni per pavimento in tutte le parti con GORI SIEGEL 2712. Così il legno può muoversi nelle fughe e si evita l'incollatura dei spigoli. Prima della posa del legno durante il periodo di riscaldamento, possibilmente depositare due o più settimane il legno nel luogo. Così il legno si adatta alla temperatura dell'ambiente e si può evitare la creazione di fughe sproporzionate dopo la posa. Altri indicazioni riceve presso il Suo fornitore specializzato o all'associazione per il commercio di legni.

4.3 Pretrattamento

Legno grezzo levigare con carta di vetro fine. Pavimenti in sughero sono da levigare solo con carta di vetro fine (120-150). Eliminare accuratamente la polvere di levigatura. Levigare bene vecchie pitture stabili. Pavimenti di parquet di produzione industriale coperta con polvere levigare fino al legno grezzo. Verniciature vecchie a due componenti levigare fino all'opacità e fare una mano di prova in una parte non in vista (p. e sotto un armadio).
Levigatura del parquet: con la macchina levigatrice si parte da un angolo verso la luce, prossimo passo viceversa. Continuare questa operazione con una velocità uniforme, affinché il pavimento sia levigato omogeneo e liscio. La striscia di posizione (?) si leviga in seguito nella direzione opposta. Superficie in legno non levigare con lana d'acciaio. Pericolo di macchie di ruggine. Non usare nell'interno protettivi per legno.

4.4 Umidità del legno

vedi 4.2

5 Lavorazione

5.1 Procedimento d'applicazione

a pennello, a rullo. Pitturare, sempre verso la direzione della luce e nei tavoli di legno nella direzione delle venature del legno. Su pavimenti in sughero la prima mano deve essere molto leggera, pericolo di macchie.

Spruzzare:

AIRLESS:

pressione: ca. 80bar
grandezza ugello: ca. 0,011 inch – 0,28 mm

AIRCOAT

Pressione: ca. 50 bar, aria: ca. 1,0 bar
Grandezza ugello: ca. 0,011 inch – 0,28 mm

Alta pressione:

pressione: 2-3 bar
grandezza ugello: ca. 1,2 mm

FINE COAT:

pressione: ca. 0,35 bar
grandezza ugello: ca. 1,3 mm

5.2 Indicazione di lavorazione Mescolare bene prima dell'uso. Non lavorare a temperature sotto +10° C e/o umidità d'aria >80%. Applicare solo su sottofondi assorbenti.

5.3 Prima verniciatura 3 x GORI PARKET E SCALE
uniforme-mente e abbondante. Levigatura intermedia con carta di vetro fine.

superfici calpestabili:

3 x GORI PARKET E SCALE + GORI INDURITTORE 2713 mescolare bene.

GORI INDURITTORE riceve su 2,5 o 5 LT
GORI PARKET E SCALE in 21 o 42 ml (miscelazione ca. 100:1, 100 2712 + 1 2713

5.4 Verniciatura di rinnovo 1-2 x GORI PARKET E SCALE
uniformemente e abbondante.

pag. 3

superfici calpestabili:

1-2 x GORI PARKET E SCALE + GORI INDURITTORE 2713 mescolato.

Legno trattati controllare regolarmente, riparare subito piccoli danni. Così si ottiene una più lunga durata.

5.5 Pulizia attrezzi Subito con acqua e sapone.

5.6 Indicazioni di sicurezza codice gis : W 3.
Tenere lontano dai bambini. Durante e dopo la lavorazione arieggiare bene. Non inalare Aerosol. Applicando a spruzzo mettere maschera adatta, guanti ed occhiali protettivi. A contatto con gli occhi o la pelle sciacquare bene con acqua, In caso di necessità rivolgersi ad un medico. In momenti di emergenza p.es. avendo bevuto del prodotto, chiamare subito l'assistenza medica.
Altri informazioni, vedi nostra scheda di sicurezza.

- 7. Smaltimento** Rimanenze di prodotto non gettare nella canalizzazione, acqua o terra. Recipienti ben puliti, portare al riciclo materiale. n. europeo di smaltimento: 08 01 11
- 8. Indicazioni generali** Non immagazzinare in luoghi dove si tengono o vengono prodotti alimenti. Solo tenere in confezioni originali.

Questa scheda tecnica ha il compito di consigliare con serietà ma senza impegno, sulle possibilità di lavorazione del GORI VERNICE SCALE e PARQUET. I dati si basano su tanti anni d'esperienza, ma non esonerano però il consumatore dall'obbligo di provare accuratamente GORI VERNICE SCALE e PARQUET per l'uso previsto. Per i molteplici tipi d'impiego e lavorazione si declina ogni responsabilità e impegnativa. In casi di dubbi si rivolga al ns. Agente o direttamente con ns. tecnico tel. 0471 202633. Nel contattare il ns. tecnico, non si crea un rapporto di consulenza. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.

DYRUP Deutschland GmbH, Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach
tel. 02166-964-6 Fax: 02166-964-700

JOTA s.r.l. Via Giotto 6/B – I 39100 Bolzano - Bozen tel. 0471/20 26 33 Fax: 0471/20 46 94