

Scheda tecnica

BONDEX mastice di cera 4490

- Per piccoli danneggiamenti su superfici in legno e PVC da stuccare.
- Per pannelli, tavole, porte e mobili
- Usare su già trattati superfici di legno con velature, mordente e vernice.

1.	Descrizione generale	
1.1	Denominazione	BONDEX mastice di cera 4490
1.2	Produttore	S.Dyrup Co. A/S Copenhagen, Danimarca
1.3	Descrizione del prodotto	BONDEX-mastice di cera e una miscela chimica neutrale da cere minerali.
1.4	Impiego	Per legni già trattati con mordente, velature e vernice e per superfici in PVC nell'interno, come porte, mobili, pannelli, costruzioni di legno.
1.5	Caratteristiche	Da stuccare piccoli danneggiamenti su superfici in legno e Pvc nell'interno come p. es. Graffi piccole crepe e intaccature. Spigoli non riparare.
1.6	Tinte	Quercia noce teak mahagoni frassino/faggio pino naturale bianco nero ciliegio pero tasso/ontano Attenzione: Piu sottile e lo spessore di riparazione, piu chiaro appare il mastice di cera. Le tonalità sono miscelabili fra loro.
1.7	Modo di consegna	Pronto per l'uso.
1.8	Imballo	1 paio, a 7 g.

2.	Composizione secondo indicazione VDL 01	
2.1	Legante	Cera
2.2	Solventi	Acqua
2.3	Pigmenti	organiche ed inorganiche
2.4	Sostanza attiva	Nessuna
2.5	Sostanze ausiliari	Additivi
3.	Dati tecnici	
3.1	Peso specifico	Ca. 1,0 g/cm ³
3.2	Corpo solido	Cera
3.3	Viscosità	Solido
3.4	Punto di fiamma	Superiore a 200°C.
3.5	SD H₂O	-
3.6	Brillantezza	-
3.7	Odore	Leggero odore. Nessun odore dopo l'essiccazione
3.8	Consumo	Conforme l'assorbimento del fondo e quantità applicata. Consumo esatto: fare un prova.
3.9	Tempo d'essiccazione	-
3.10	Resistenza alle intemperie	Solo per l'interno.
3.11	Resistenza alla luce	Buona.
3.12	Resistenza alcalica	Nessuna.
3.13	Caratteristica biocida	Nessuna.
3.14	Diluente	Non diluire.
3.15	Immagazzinaggio	Alcuni anni.
4.	Sottofondo	
4.1	Tipo di sottofondo	Legni pretrattati conformemente (vedi 4.3).
4.2	Stato di sottofondo	Il sottofondo deve essere asciutto, stabile, privo di grassi e colle

- 5. Pretrattamento** Eliminare la superficie dallo sporco, dai grassi e parti non ben ancorati. Non levigare superfici in legno con lana d'acciaio. Pericolo di ruggine.
- 1.3**
- 1.4 Umidità del legno** Legno conifero mass. 15%
Legno latifoglio mass. 12 %
- 5. Lavorazione**
- 5.1 Procedimento d'applicazione** Con una spatola.
- 5.2 Indicazione di lavorazione** Riscaldare a temperatura media BONDEX mastice di cera. Lavorazione ed essiccazione non sotto +5° C e/o con rel. umidità d'aria >80%. Fare delle prove in posti non visibili p.es. dietro la porta o sotto il piano della tavola.
- 5.3 Prima verniciatura** Applicare con pressione leggera la BONDEX mastice di cera con la punta della spatola e livellare. Prendere solo piccole quantità dalla stanga di cera. Eliminare cera superflua.
- 5.4 Verniciatura di rinnovo** Su trattamenti vecchi ben ancorate e preparate (vedi 4,3): Procedere come la prima verniciatura (vedi 5.3).
- Legni trattati controllare regolarmente, riparare subito piccoli danni. Così si ottiene una più lunga durata.**
- 5.5 Pulizia attrezzi** Pulire subito con un panno.
- 6. Indicazione di sicurezza** Giscod: W1
Tenere lontano dai bambini. Durante e dopo la lavorazione areggiare bene. Non inalare aerosol. Applicando a spuzzo mettere maschera adatta, guanti ed occhiali protettivi. A contatto con gli occhi o la pelle sciacquare bene con acqua, In caso di necessità rivolgersi ad un medico. In momenti di emergenza p.es. avendo bevuto il prodotto, chiamare subito l'assistenza medica.
Altri informazioni, vedi nostra scheda di sicurezza.
- 7. Smaltimento** Rimanenze di prodotto non gettare nella canalizzazione, acqua o terra. Recipienti ben puliti, portare al riciclo materiale. Nr. europeo di smaltimento (EAK): 08 01 03
- 8. Indicazioni generali** Non immagazzinare in luoghi dove si tengono o vengono prodotti alimenti. Solo tenere in confezioni originali.

Questa scheda tecnica ha il compito di consigliare con serietà ma senza impegno sulle possibilità di lavorazione del BONDEX mastice di cera 4490. I dati si basano su tanti anni d'esperienza, ma non esonerano però il consumatore dall'obbligo di provare accuratamente BONDEX mastice di cera 4490 per l'uso previsto. Per i molteplici tipi d'impiego e lavorazione si declina ogni responsabilità e impegnativa. In casi di dubbi si rivolga al ns. agente o direttamente al ns. tecnico tel. 0471 202633. Nel contattare ns. tecnico, non si crea un rapporto di consulenza. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.

DYRUP Deutschland GmbH, Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach
Tel. 02166-964-6 Fax: 02166-964-700

JOTA s.r.l., Via Giotto 6/B – I 39100 Bolzano-Bozen Tel. 0471/20 26 33 Fax: 0471/20 46 94