

Scheda tecnica

BONDEX pasta per legno 4486

- Per lavori a spatola per tutti i legni nell'interno
- Per parquet, pavimenti da tavole, pannelli, per pareti e mobili
- Crea una superficie robusta, resistente in generale contro i detergenti di pulizia
- Privo da sostanze attive per la protezione del legno
- Resistente al sudore/saliva; approvato alle nuove norme DIN/EN 71 parte 3. Non pericoloso per giocattoli dopo l'essiccazione del prodotto.

1. Descrizione generale

1.1	Denominazione	BONDEX PASTE LEGNO 4486
1.2	Produttore	S. DYRUP & Co. A/S Copenhagen – Danimarca.
1.3	Descrizione del prodotto	Pasta basata su acqua e legno naturale.
1.4	Impiego	Per riparare e livellare superfici in legno nell'interno, come porte, mobili, pannelli e costruzioni di legno.
1.5	Caratteristiche	Per riempire fessature, buchi piccoli e spianare sottofondi non livellati. Non è adatto per stuccature di porte e finestre all'esterno. BONDEX pasta legno prepara il sottofondo su seguenti trattamenti. BONDEX pasta legno si può lavorare sui prodotti BONDEX mordente per legno, mordente Deko, vernice di legno, vernice di legno Deko, vernice trasparente e vernice per parquet.
1.6	Tinte	Naturale/abete Quercia chiara Quercia Noce Pino Mahagoni Bianco Frassino/Faggio

Tutte le tinte sono miscelabile. Fare delle prove.

Importante:

Per finiture chiare – usare pasta di legno chiara

Per finiture scure – usare pasta di legno scura.

Fare delle prove.

1.7	Tipo di fornitura	Pronto per l'uso.
1.8	Imballo	80 g e 250 g.
1.9	Segno di prova	Resistente al sudore/saliva. Approvato alle nuove DIN/EN 71, Teil 3. Non pericoloso per giocattoli dopo l'essiccazione del prodotto.
2.	Composizione secondo indicazione VDL 01	
2.1	Legante	Acrillato
2.2	Solventi	Acqua
2.3	Pigmenti	Organiche ed inorganiche
2.4	Sostanza attiva	Nessuna
2.5	Sostanze ausiliari	Additivi
3.	Dati tecnici	
3.1	Peso specifico	Ca. 1,4g/cm ³
3.2	Corp solido	70-74 w/w %
3.3	Viscosità	Pastoso
3.4	Punto di fiamma	Non esiste, perchè su base d'acqua.
3.5	SD H₂O	-
3.6	Brillantezza	-
3.7	Odore	Leggero odore. Nessun odore dopo l'essiccazione.
3.8	Consumo	Conforme sottofondo e quantità applicata.
3.9	Tempo d'essiccazione	Ripiturabile dopo ca. 0,5 ora e ca. 3 ore (umidità rel. d'aria 23° C/60%). A temperatura fredda e/o umidità alta, l'essiccazione si prolunga.
3.10	Resistenza alle intemperie	Solo per l'interno
3.11	Resistenza alla luce	Buona.
3.12	Resistenza alcalica	Buona.
3.13	Caratteristica biocale	Nessuna.

3.14	Diluente	Non diluire
3.15	Immagazzinaggio	In confezioni originali rimane stabile > per 2 anni. Dopo l'uso chiudere bene le confezioni. Deposito e trasporto in luogo asciutto e protetto dal gelo.
4.	Sottofondo	
4.1	Tipo di sottofondo	Legni pretrattati conformemente (vedi 4.3) Non trattare superfici ricoperti in PVC e pavimenti in laminato.
4.2	Stato di sottofondo	Il sottofondo dev'essere pulito, asciutto, privo di grassi e cere.
4.3	Pretrattamento	Eliminare punti di resina con prodotto addato (p.es. diluente nitro-universale). Sporco, muffa, grassi e cere, punti non stabili sono da togliere. Fuoriuscite di resine non sono da evitare con la tecnica del trattamento. Pulire parti di legno danneggiate (spigoli o fessure) e trattamenti non stabili e sporchi. Togliere la polvere di levigatura. Superficie in legno non levigare con la lana d'acciaio. Pericolo di macchie di ruggine. Non impiegare protettivi per legno
4.4	Umidità del legno	Legno conifero mass. 15% Legno latifoglia mass. 12 %
1.	Lavorazione	
5.1	Procedimento d'applicazione	Con spatole usualmente in commercio.
5.2	Indicazione di lavorazione	Mescolare bene. Non lavorare a temperature sotto +5°C e/o con rel. umidità d'aria >80. Solo applicare su sottofondi assorbenti. Mettere una superficie di prova, vuol dire: riparare il pezzo da lavorare con la pasta di legno e dare la finitura voluta.
5.3	Prima mano	Parti danneggiati (fessure, ammacchiature e parti non lisce) pulire dallo sporco o altri oggetti. BONDEX pasta legno applicare con una spatola. Fessure profonde riempire in più volte e lasciare essicare. Dopo l'essicazione rimanenze in superficie togliere con carta vetrata, e levigare al livello della superficie del legno.
5.4	mano di rinnovo	Su trattamenti vecchi ben ancorate e preparate (vedi 4.3): Pulire fondo danneggiato, togliere vecchi trattamenti non stabili e proseguire come la prima verniciatura.
5.5	Pulizia attrezzi	Subito con acqua e sapone.
6.	Indicazione di sicurezza	Giscode: non rilevante.

Tenere lontano dai bambini. Durante e dopo la lavorazione areggiare bene. Non inalare Aerosol. Applicando a spuzzo mettere maschera adatta, guanti ed occhiali protettivi. A contatto con gli occhi o la pelle sciacquare bene con acqua, In caso di necessità rivolgersi ad un medico. In momenti di emergenza p.es. avendo bevuto del prodotto, chiamare subito l'assistenza medica. Altri informazioni, vedi nostra scheda di sicurezza.

- 7 Smaltimento** Rimanenze di prodotto non gettare nella canalizzazione, acqua o terra. Recipienti ben puliti, portare al riciclo materiale. Nr. europeo di smaltimento: 08 01 03
- 8. Indicazioni generali** Non immagazzinare in luoghi dove si tengono o vengono prodotti alimenti. Solo tenere in confezioni originali.

Questa scheda tecnica ha il compito di consigliare senza impegno ma con serietà, sulle possibilità di lavorazione del BONDEX pasta legno 4486. I dati si basano su tanti anni d'esperienza, ma non esonerano però il consumatore dall'obbligo di provare accuratamente BONDEX-pasta legno 4486 per l'uso previsto. Per i molteplici tipi d'impiego e lavorazione si declina ogni responsabilità e impegnativa. In casi di dubbi si rivolga al ns. Agente o direttamente al ns. tecnico tel. 0471 202633. Nel contattare il ns. tecnico, non si crea un rapporto di consulenza. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.

DYRUP Deutschland GmbH, Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach
Tel. 02166-964-6 Fax: 02166-964-700

JOTA s.r.l., Via Giotto 6/B – I 39100 Bolzano-Bozen Tel. 0471/20 26 33 Fax: 0471/20 46 94