



Nach Trocknung des Anstrichs
gemäß EN 71, Teil 3
für Kinderspielzeug geeignet

1. Descrizione del prodotto

1.1	Nome commerciale	GORI 51 Finitura per pavimenti ad elevato traffico
1.2	N. qualità	13151
1.3	Tipo	Finitura per pavimenti all'acqua (acrilico-poliuretano).
1.4	Produttore	Dyrup A/S – Gladsaxevej 300 – 2860 Søborg - Danimarca
1.5	Impiego:	Per uso in interni su parquet e altri pavimenti in legno o sughero. Per pavimenti esposti ad elevata usura quali saloni, scale, soggiorni ecc., suggeriamo di aggiungere il nostro indurente specifico.
1.6	Forma di fornitura	Pronto per l'uso.
1.7	Intervallo di brillantezza	Opaco, semilucido e lucido
1.8	Dimensioni contenitore	5,00 l – 20,00 l

2. Composizione

2.1	Legante	Acrilico-poliuretano.
2.2	Solventi	Acqua.

3. Scheda tecnica

3.1	Peso specifico	1,0 kg/l circa
3.2	Viscosità	40-45 sec./Coppa DIN 4 mm/20°C.
3.3	Residuo secco	31 % in peso circa.
3.4	Aspetto	Brillantezza appross. 20, 50 e 90 a 60°.
3.5	Caratteristiche	Resiste all'usura e alle abrasioni. Rapida essiccazione. Antingiallente. Unito a un indurente Dyrup, questo prodotto acquisisce ulteriore solidità. Facile da applicare. Eccellente fluidità. Resistente contro i comuni detergenti. Testato secondo DIN / EN 71, articolo 3. Sicure per i giocattoli dei bambini, quando è secco.
3.6	Odore	Odore tenue.
3.7	Resa	10 m ² /l, a seconda della superficie.
3.8	Essiccazione	Asciutto al tatto: 25 minuti circa. Riverniciabile 4 ore circa. In profondità: 24 ore circa. Indurimento completo: 1 settimana. A 23°C e un' umidità standard del 60%.
3.9	Stabilità al magazzino	4 anni in contenitori non aperti. 8 ore se miscelato con indurente.
3.10	Conservazione:	In contenitore sigillato, al riparo dal gelo.

4. Preparazione

- 4.1 **Indicazioni generali** Mescolare bene prima dell'uso. Dopo l'uso, richiudere accuratamente la confezione.
- 4.2 **Superficie** La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.
- 4.3 **Trattamento preliminare** Piallare i pavimenti lucidati a cera. Carteggiare le eventuali superfici già smaltate fino a ottenere una superficie opaca e pulire. Rimuovere i residui di sapone e calcare.
La superficie deve essere libera da olio, grasso, sporco e polvere.
Suggeriamo di eseguire una piccola prova su pavimenti verniciati prima di applicare GORI 51 Finitura per pavimenti ad elevato traffico sull'intera area.
- 4.4 **Trattamento** Superfici già trattate: 1-2 mani di GORI 51 Finitura per pavimenti ad elevato traffico.
- 4.5 **Applicazione** Applicare con un pennello o rullo.
Durante l'applicazione e l'essiccazione, la temperatura deve essere superiore a 5°C e l'umidità relativa inferiore a 80%.
- 4.6 **Diluizione** Non diluire.
- 4.7 **Pulizia degli attrezzi** Acqua e sapone

5. Norme di sicurezza

- 5.1 **Indicazioni generali** Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili all'uso di pitture e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza del prodotto.

6. Utili suggerimenti da Dyrup

- 6.1 Suggeriamo di eseguire una piccola prova prima di applicarlo su una superficie preventivamente trattata. La prima settimana prestare attenzione alla superficie verniciata di fresco ed evitare la pulitura con acqua.
GORI 51 Finitura per pavimenti ad elevato traffico appare opalescente all'applicazione, ma quando si asciuga diventa trasparente.

Questa scheda tecnica ha lo scopo di fornire una descrizione quanto più possibile esaustiva, ma non vincolante, del campo d'impiego di BONDEX Vernice per Pavimenti ad Asciugatura Rapida. Le indicazioni tecniche sono basate su anni di ricerca, tuttavia non escludono la possibilità di un ulteriore test di applicabilità di BONDEX Finitura per pavimenti ad elevato traffico da parte dell'acquirente prima dell'uso. In caso di dubbio, rivolgersi ai nostri agenti o reparti tecnici. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.