



BIOFA 8070 OLIO 2K DUAL CURE SENZA SOLVENTE

L'olio industriale è un olio 1K/2K senza solvente per parquet, mobili e altri superfici in legno e bambù all'interno. Nobilita il legno in modo durevole e crea una superficie resistente. Dona un aspetto satinato e il carattere naturale del legno viene ravvivato e valorizzato.

Può essere usato nella variante 1K - senza l'aggiunta del secondo componente (indurente). In questo caso il completo indurimento della superficie si ottiene dopo 7-10 giorni. Aggiungendo la componente B BIOFA 8071 indurente 2K Dual Care lo si ottiene già dopo 24 ore (superficie asciutta, calpestabile e impermeabile all'acqua).

Il prodotto impregna il legno, ne riempie i pori e penetra in profondità. Dato che i pori sono completamente pieni e lo restano anche dopo l'essiccazione, è sufficiente applicare **UN'UNICA MANO** di prodotto.

Può essere utilizzato anche per negozi, cantine, hotel, uffici, etc. con un calpestio intenso

Essiccazione: **1K**: 6-12h ulteriori trattamenti. 24h calpestabile con cautela.
Indurimento 7-10 giorni.

2K: I tempi di applicazione sono pari a circa 3h.
Calpestabile dopo soli 12 -24h ca.

Resa: ca. 40-50 m²/lt ca.

Attrezzi: a rullo o professionalmente anche con una spatola a 2 lame in acciaio inox.
Pulizia degli attrezzi: subito dopo l'uso con diluente BIOFA 0500



1 x BIOFA 8070 DUAL CURE
con Induritore BIOFA 8071 –
applicazione a rullo

su legno
rovere

su legno
larice



BIOFA 8071 INDURENTE 2K DUAL CURE

Componente indurente di alta qualità per olio industriale BIOFA Dual Cure senza solventi 8070. Il componente indurente può essere utilizzato solo in combinazione con olio industriale BIOFA.

Il 25% del componente indurente 8071 viene aggiunto a BIOFA olio industriale Dual Cure senza solventi 8070.



A tale scopo versare il contenuto del contenitore da 250 ml (200 ml) del componente indurente 8071 nel contenitore da 1 litro (800 ml) di BIOFA Dual Cure 8070 mescolando per bene fino a ottenere una miscela omogenea. Trascorsi 10 minuti mescolare nuovamente con cura la miscela.

Pulizia degli attrezzi: subito dopo l'uso con diluente BIOFA 0500

 BUREAU VERITAS		 Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-12024-02-01	
2061- Page 1 of			
Test Report <i>Prüfbericht</i>			
Customer: Kunde:	BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH Dobelstraße 22 73087 Bad Boll Deutschland	Report No.: Berichtnr.:	(25414)266-215241
Contact Person: Ansprechpartner:	A. Beuttenmüller	Report Version: Berichtsversion:	1
Customer Reference: Kundenreferenz:	BIONA Industriöl dual core: Art. Nr.: 8070 Komponente A Art. Nr.: 8071 Komponente B	Date of Reception: Probeneingang:	15.09.2014
		Report Date: Berichtsdatum:	23.09.2014
		Date of Order: Auftragsdatum:	11.09.2014
		Sampled By: Probennehmer:	client
Sample Information <i>Probeninformation</i>			
Requirements: Anforderungen:	Tested according to "ordered" requirements Geprüft nach "ordered" Anforderungen	No. of workdays:	6
Sample Description: Probenbeschreibung:	2 component oil 2-Komponentenöl	Arbeitsstage:	6
Performance Date: Bearbeitungszeitraum:	15.09.2014 - 23.09.2014 15.09.2014 - 23.09.2014		

