

Test Report Prüfbericht

Customer: BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Kunde:

Dobelstraße 22
73087 Bad Boll
Deutschland

Report No.: (25414)266-215241
Berichtsnr.:

Report Version: 1
Berichtsversion:

Date of Reception: 15.09.2014

Probeneingang:

Report Date: 23.09.2014

Berichtsdatum:

Date of Order: 11.09.2014

Auftragsdatum:

Sampled By: client

Probennehmer:

Contact Person: A. Beuttenmüller

Ansprechpartner:

Customer Reference: BIONA Industrieöl dual core:

Kundenreferenz:

Art. Nr. 8070 Komponente A

Art. Nr. 8071 Komponente B

Sample Information

Probeninformation

Requirements: Tested according to "ordered" requirements

Anforderungen:

Geprüft nach "ordered" Anforderungen

Sample Description:

2 component oil

Probenbeschreibung:

2-Komponentenöl

Performance Date: 15.09.2014 - 23.09.2014

Bearbeitungszeitraum:

15.09.2014 - 23.09.2014

No. of workdays: 6

Arbeitstage: 6

Submitted Samples

Gelieferte Muster

Nr. 1



Summary of Test Results
Zusammenfassung der Prüfergebnisse
Tested according to "ordered" requirements
Geprüft nach "ordered" Anforderungen

Tests required <i>Beauftragte Prüfungen</i>	Conclusion <i>Bewertung</i>	Remark <i>Bemerkung</i>
2009/48/EC Heavy metals, EN 71 Part 3:2013 (Screening Test) <i>2009/48/EC Schwermetalle, EN 71 Teil 3:2013 (Screening Test)</i>	Pass Bestanden	

Tested Samples Prüflinge

Article No Artikel-Nr.	Sample ID Probennummer	Sample description	Beschreibung des Prüflings
	215241-01	2 component oil (Component A + Component B)	2-Komponentenöl (Komponente A + Komponente B)

Test Results Prüfergebnisse

Tested according to "ordered" requirements
Geprüft nach "ordered" Anforderungen

Parameter	Limit / Grenzwert	Result / Ergebnis	Rating / Bewertung
Sample Description: <i>Probenbeschreibung:</i>	2 component oil (Component A + Component B) 2-Komponentenöl (Komponente A + Komponente B)	Lab Reference No: <i>Labor-Referenz-Nr.:</i>	215241-01 215241-01
Test Method / Standard: <i>Prüfmethode / Norm:</i>	Heavy metals - for scraped off toy material: EN 71 Part 3:2013 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals Schwermetalle - abkratzbares Spielzeugmaterial: EN 71 Teil 3:2013 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle		
Test Location: <i>Prüfstandort:</i>	Parameter has been analyzed at BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Aluminium (Al) <i>Aluminium (Al)</i>	≤ 70000 mg/kg	<10 mg/kg	Pass Bestanden
Antimony (Sb) - EU requirement <i>Antimon (Sb) - EU Anforderung</i>	≤ 560 mg/kg	<1 mg/kg	Pass Bestanden
Antimony (Sb) - Germany requirement <i>Antimon (Sb) - Deutschland Anforderung</i>	≤ 60 mg/kg	<1 mg/kg	Pass Bestanden
Arsenic (As) - EU requirement <i>Arsen (As) - EU Anforderung</i>	≤ 47 mg/kg	<1 mg/kg	Pass Bestanden
Arsenic (As) - Germany requirement <i>Arsen (As) - Deutschland Anforderung</i>	≤ 25 mg/kg	<1 mg/kg	Pass Bestanden
Cadmium (Cd) <i>Cadmium (Cd)</i>	≤ 17 mg/kg	<1 mg/kg	Pass Bestanden
Barium (Ba) - EU requirement <i>Barium (Ba) - EU Anforderung</i>	≤ 18750 mg/kg	7.3 mg/kg	Pass Bestanden
Barium (Ba) - Germany requirement <i>Barium (Ba) - Deutschland Anforderung</i>	≤ 1000 mg/kg	7.3 mg/kg	Pass Bestanden
Boron (B) <i>Bor (B)</i>	≤ 15000 mg/kg	<10 mg/kg	Pass Bestanden
Chromium (Cr) <i>Chrom (Cr)</i>	≤ 460 mg/kg	<0.05 mg/kg	Pass Bestanden
Chromium III <i>Chrom III</i>	≤ 460 mg/kg	Test not necessary	- -
Chromium VI <i>Chrom VI</i>	≤ 0.2 mg/kg	Test not necessary	- -
Cobalt (Co) <i>Kobalt (Co)</i>	≤ 130 mg/kg	<1 mg/kg	Pass Bestanden
Copper (Cu) <i>Kupfer (Cu)</i>	≤ 7700 mg/kg	<10 mg/kg	Pass Bestanden
Lead (Pb) - EU requirement <i>Blei (Pb) - EU Anforderung</i>	≤ 160 mg/kg	<1 mg/kg	Pass Bestanden

Sample Description:	2 component oil (Component A + Component B)	Lab Reference No:	215241-01
Probenbeschreibung:	2-Komponentenöl (Komponente A + Komponente B)	Labor-Referenz-Nr.:	215241-01
Test Method / Standard:	Heavy metals - for scraped off toy material: EN 71 Part 3:2013 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals		
Prüfmethode / Norm:	Schwermetalle - abkratzbares Spielzeugmaterial: EN 71 Teil 3:2013 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle		
Test Location:	Parameter has been analyzed at BVCPS laboratory Schwerin.		
Prüfstandort:	Parameter wurde im BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Result / Ergebnis	Rating / Bewertung
Lead (Pb) - Germany requirement <i>Blei (Pb) - Deutschland Anforderung</i>	≤ 90 mg/kg	<1 mg/kg	Pass Bestanden
Manganese (Mn) <i>Mangan (Mn)</i>	≤ 15000 mg/kg	1.1 mg/kg	Pass Bestanden
Mercury (Hg) - EU requirement <i>Quecksilber (Hg) - EU Anforderung</i>	≤ 94 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass Bestanden
Mercury (Hg) - Germany requirement <i>Quecksilber (Hg) - Deutschland Anforderung</i>	≤ 60 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass Bestanden
Nickel (Ni) <i>Nickel (Ni)</i>	≤ 930 mg/kg	<1 mg/kg	Pass Bestanden
Organic tin <i>Organozinn</i>	≤ 12 mg/kg	Test not necessary	- -
Selenium (Se) <i>Selen (Se)</i>	≤ 460 mg/kg	<1 mg/kg	Pass Bestanden
Strontium (Sr) <i>Strontium (Sr)</i>	≤ 56000 mg/kg	<1 mg/kg	Pass Bestanden
Tin (Sn) <i>Zinn (Sn)</i>	≤ 180000 mg/kg	<1 mg/kg	Pass Bestanden
Zinc (Zn) <i>Zink (Zn)</i>	≤ 46000 mg/kg	35 mg/kg	Pass Bestanden

All services provided by Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH are subject to our current Terms and Conditions . The test result relates only to the tested item. Without the written consent of Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH excerpts of this report shall not be reproduced. Tests not covered by the laboratory's testing spectrum may be subcontracted to an accredited laboratory. The accreditation relates to competences stated on the accreditation certificate. If nothing else has been agreed on samples are stored for 3 months. All tested parameters are listed in the appendix.

Für alle Dienstleistungen von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH gelten die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Das Prüfergebnis bezieht sich ausschließlich auf das angelieferte Muster. Ohne schriftliche Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH ist eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts nicht gestattet. Prüfungen, die nicht durch Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH abgedeckt werden, können an akkreditierte Laboratorien fremd vergeben werden. Die Akkreditierung bezieht sich auf die in der Akkreditierungsurkunde genannten Kompetenzbereiche. Falls nicht anders vereinbart, werden die Muster drei Monate aufbewahrt. Alle geprüften Einzelparameter sind im Appendix aufgeführt.

The testing of mixed samples is carried out at the customer's explicit request and may imply a deviation from the testing standard. Please note the following: results for mixed samples that are below the limit may exceed the limit if the samples contained in the mixed sample are tested individually. In these cases separate testing of the samples is recommended.

Die Untersuchung von Mischproben erfolgt auf Wunsch des Kunden und beinhaltet gegebenenfalls eine Abweichung von der Norm. Bitte beachten Sie dabei folgendes: Ergebnisse, die bei Mischproben noch unterhalb des Grenzwertes liegen, können, bei separater Prüfung der in der Mischprobe enthaltenen Einzelproben, über dem Grenzwert liegen. In diesem Fall wird empfohlen, Einzelprüfungen durchzuführen.

Performance Date: 15.09.2014 - 23.09.2014
Bearbeitungszeitraum:
Total Run Time: 6
Analysendauer: 6

Dr. Apfel
Dr. Thomas Apfel
Head of GC/MS Department

Dr. Thomas Apfel
Analytical Testing Specialist

No results printed beyond this point in the report

Ende der Ergebnisdarstellung

Parameters & CAS No.
Parameter & CAS Nr.

Heavy metals - for scraped off toy material	(CAS No.)
Schwermetalle - abkratzbares	(CAS Nr.)
Spielzeugmaterial	
Mercury (Hg) - EU requirement (11062-37-6)	
<i>Quecksilber (Hg) - EU Anforderung (11062-37-6)</i>	
Lead (Pb) - EU requirement (7439-92-1)	
<i>Blei (Pb) - EU Anforderung (7439-92-1)</i>	
Nickel (Ni) (7440-02-0)	
<i>Nickel (Ni) (7440-02-0)</i>	
Strontium (Sr) (7440-24-6)	
<i>Strontium (Sr) (7440-24-6)</i>	
Tin (Sn) (7440-31-5)	
<i>Zinn (Sn) (7440-31-5)</i>	
Antimony (Sb) - Germany requirement (7440-36-0)	
<i>Antimon (Sb) - Deutschland Anforderung (7440-36-0)</i>	
Arsenic (As) - Germany requirement (7440-38-2)	
<i>Arsen (As) - Deutschland Anforderung (7440-38-2)</i>	
Barium (Ba) - Germany requirement (7440-39-3)	
<i>Barium (Ba) - Deutschland Anforderung (7440-39-3)</i>	
Boron (B) (7440-42-8)	
<i>Bor (B) (7440-42-8)</i>	
Cadmium (Cd) (7440-43-9)	
<i>Cadmium (Cd) (7440-43-9)</i>	
Chromium (Cr) (7440-47-3)	
<i>Chrom (Cr) (7440-47-3)</i>	
Cobalt (Co) (7440-48-4)	
<i>Kobalt (Co) (7440-48-4)</i>	
Copper (Cu) (7440-50-8)	
<i>Kupfer (Cu) (7440-50-8)</i>	
Zinc (Zn) (7440-66-6)	
<i>Zink (Zn) (7440-66-6)</i>	
Selenium (Se) (7782-49-2)	
<i>Selen (Se) (7782-49-2)</i>	
Manganese (Mn) (8075-39-6)	
<i>Mangan (Mn) (8075-39-6)</i>	
Aluminium (Al) (91728-14-2)	
<i>Aluminium (Al) (91728-14-2)</i>	