

**BIOFA AWT - formulario test macchie**

Sollecitazione prodotto in appoggio a DIN 68 861 - 1 B



4.06.12	AWT-Nr.: 13258
---------	----------------

Nome utilizzatore:	Roman Bogosch
Descrizione del prodotto da testare  <b>Olio duro all'acqua</b>	Prodotto A: <b>5045</b>
	Prodotto B: <b>8045</b>
	Prodotto C:
Materiale di supporto / fondo	Parquet, faggio, trattato 2 volte

Analisi dell'esame dopo pulizia/strofinare Indice di spiegazione	<b>Indice 0 = invariato</b> <b>Indice 1 = invariato molto poco</b> <b>Indice 2 = invariato poco</b> <b>Indice 3 = variato</b> <b>Indice 4 = variato di molto</b>
---	--

Sostanze esaminate	Indice di esame					
	10 s.	2 min	10 min	60 min	5 h	16 h
01 Acido acetico		0	0	0	0	
02 Acido citrico		0	0	0	0	
03 Carbonato di sodio		0	2	3	3	
04 Ammoniaca		0	1	1	0	
05 Alcol etile		0	0	0	0	
06 Vino rosso, bianco		0	0	0	1	
07 Birra		0	0	0	0	
08 Cola-bitite		0	0	0	0	*
09 Caffè in polvere		0	0	0	0	*
10 Tè nero		0	0	0	0	*
11 Succo di ribes nero		0	0	0	0	*
12 Latte condensato		0	0	0	0	*
13 Acqua		0	0	0	0	*
14 Benzina		0	0	1	1	
15 Acetone	*	0	0	1	1	
16 Etile-acetato di butile	*	0	0	1	1	
17 Burro		0	0	0	0	*
18 Olio d'oliva		0	0	0	0	*
19 Senape		0	0	0	0	
20 Sale		0	0	0	0	
21 Cipolla		0	0	0	0	
22 Rossetto		0	0	0	0	*
23 Disinfettante		0	0	0	0	
24 Tinta nera del biro		0	2	2	2	*
25 Inchiostro per timbri		0	2	3	3	*
26 Detergente		0	0	0	0	
27 Soluzione di detergente		0	0	0	0	

Le sostanze di prova sono stati applicati su superfici già trattati  
 È stato valutato dopo 2 min, 10min, 60min, 5 ore  
**Le sostanze di prova 03 e 24, 25 mostravano cambiamenti visibili col indice 2-3 su entrambi i tipi di legno.**  
**Le altre sostanze di prova non hanno lasciato cambiamenti visibili**