

TEKNOPAINT ADDITIVO PER CREARE EFFETTI METALLIZATI.



Additivo per creare effetti metallizzati. Il ciclo di applicazione per ogni tinta rimane invariato, ed è come segue.

Per serramenti:

1 x 2900 / 3130 COPRENTE secondo tinta sotto elencata

1 x 2 AQUATOP 2600-23 oppure AQUATOP 2600 COPRENTE secondo tinta sotto elencata

1 x AQUATOP 2600-9x BASE INCOLORE mescolata con la percentuale di additivo come sotto elencata (quantità di applicazione 100 my)

Per mobili:

1 x AQUACOAT 2650 COPRENTE secondo tinta sotto elencata

1 x AQUACOAT 2650 COPRENTE secondo tinta sotto elencata

1 x TEKNOCOAT 1330 INCOLORE mescolata con la percentuale di additivo come sotto elencata (quantità di applicazione 100 my)

Codici:

RAL 1035 = NCS S 5010-Y10R / NCS S 5010-Y10R / FINITURA + 2% TS15126

RAL 1036 = NCS S 4050-Y10R / NCS S 4050-Y10R / FINITURA + 5% TS15127

RAL 2013 = NCS S 4550-Y70R / NCS S 4550-Y70R / FINITURA + 2% TS15128

RAL 3032 = NCS S 3560-R / NCS S 3560-R / FINITURA + 3% TS15129

RAL 3033 = NCS S 2070-Y90R / NCS S 2070-Y90R / FINITURA + 3,6% TS15130

RAL 4011 = NCS S 4030-R60B / NCS S 4030-R60B / FINITURA + 3% TS15131

RAL 4012 = NCS S 3030-R70B / NCS S 3030-R70B / FINITURA + 5% TS15149

RAL 5025 = NCS S 5040-B10G / NCS S 5040-B10G / FINITURA + 2% TS15126

RAL 5026 = RAL 5022 / RAL 5022 / FINITURA + 6% TS15150

RAL 6035 = RAL 6016 / RAL 6016 / FINITURA + 3% TS15151

RAL 6036 = RAL 6016 / RAL 6016 / FINITURA + 4% TS15152

RAL 7048 = NCS S 5005-Y20R / NCS S 5005-Y20R / FINITURA + 3% TS15153

RAL 8029 = NCS S 4050-Y80R / NCS S 4050-Y80R / FINITURA + 4% TS15155

RAL 9022 = NCS S 4000-N / NCS S 4000-N / FINITURA + 3% TS 15126

RAL 9023 = NCS S 5502-B / NCS S 5502-B / FINITURA + 3% TS15126

RAL 9005 = RAL 9005 / RAL 9005 / FINITURA + 2% TS15126

RAL 9010 = RAL 9010 / RAL 9010 / FINITURA + 3% TS15151

RAL 7016 = RAL 7016 / RAL 7016 / FINITURA + 3% TS15153

Legenda:

Le tinte in azzurro sono riferite ai prodotti 2900-06 / 3130 / AQUACOAT 2650

Le tinte in arancione sono riferite ai prodotti AQUATOP 2600 / AQUACOAT 2650

I prodotti in verde sono riferiti al 2600-9 / TEKNOCOAT 1330 / ADDITIVO

Attenzione: La diluizione della ultima mano di finitura con additivo varia dal 5-20%.

Dipende però dal tipo di finitura utilizzata.

codice

Tinta

confezioni / lt.

1

