

# TEKNOPRIMER 2949 – TEKNOTOP 2980

## Sistema di verniciatura per balconi esterni

## TEKNOPRIMER 2949 ad immersione e TEKNOTOP 2980 finitura per applicazione a spruzzo

Impregnante e finitura industriali a base d'acqua per il trattamento di balconi in legno

- alta protezione contro l'azzurramento
- alta trasparenza delle varie tinte
- durata con garanzia 2 anni per superfici in piano senza danni meccanici e 5 in verticale e così altissima resistenza alle intemperie
- altissima protezione contro i raggi UV
- strato di prodotto flessibile, disponibile in gloss 20 e 30
- antiblocco dopo ca. 12 ore

**APPLICAZIONE:** Primer ad immersione o flow coating, finitura a spruzzo. Prima dell'utilizzo mescolare bene i prodotti, il primer dato la rapidità di evaporazione, il suo residuo secco va frequentemente regolato con acqua. Per legni di conifera utilizzare come fondo Teknol Aqua 1412 o Teknol 1410.

**Essiccazione:**  
TEKNOPRIMER 2949 maneggiabile: ca. 1 – 2 ore  
carteggiabile/appl.: ca. 3 – 4 ore  
TEKNOTOP 2980 maneggiabile: ca. 2 – 3 ore  
carteggiabile/appl.: ca. 3 – 4 ore

**Pulizia:** con acqua

**Resa:** ca. 25 m<sup>2</sup>/lt primer ca. 40 my bagnati  
ca. 3-4 m<sup>2</sup>/lt finitura ca. 200 – 225 my bagnati

codice	Tinta	confezioni / lt.
		18
2949	tinte cartella	x
2980	Rovere chiaro	x
2980	tinte cartella	x

